

Denominazione	NOXIDIN ZETAENNE
Descrizione	Smalto primer per lamiere zincate.
Caratteristiche principali	- Ottima adesione. - Sovraverniciabilità con smalti sintetici.
Classificazione (UNI 8681)	B4. A.O.B.1.B.AB Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucida, con pigmentazione attiva con il supporto, alchidica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i): 500g/L (2010). NoxidIn Zetaenne contiene al massimo 500 g/L di COV.
Ciclo applicativo	LAMIERA ZINCATA NUOVA: le superfici devono essere esenti da ruggine e perfettamente sgrassate. Lavare con acqua e detersivo e sciacquare a fondo, oppure utilizzare diluenti nitro o da lavaggio. Poi applicare una o più mani di NoxidIn ZN a spessori sottili dando la prima mano a pennello e intervallando con leggera carteggiatura. LAMIERA ZINCATA VERNICIATA: togliere le eventuali pitture male ancorate e lavare con acqua e detersivo e sciacquare a fondo. Togliere l'eventuale ruggine presente ed applicare due o più mani di NoxidIn ZN diluito come consigliato.
Consigli pratici	Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; supporto asciutto.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	Applicazione di NOXIDIN Zetaenne con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Semilucido
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,050 ÷ 1,250
Viscosità ISO Ø 8, s	MPL 029 (UNI 8356)	25 ÷ 45
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	12 ÷ 14
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	30 ÷ 40
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	> 21
Contenuto solidi % in peso (Rif. al Bianco 900)	MPL 027 (UNI 8906)	63 ÷ 67
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 6
Secco in profondità h	MPL 033	Max 12
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 24
Esterni\Interni		S\SI
Colori		Colori di cartella
Legante		Alchidico
Pulizia attrezzi		Dil. S 98 oppure Acquaragia Tre Palme
Diluyente		Dil. S-98
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
 55016 Porcari (LU) ITALY
 Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.baldinivernici.it, E-mail: info@baldinivernici.it