


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Pittura opaca per strato di fondo. Ideale per legno, ottima aderenza, capacità riempitiva e carteggiabilità.		
Destinazione d'uso	<ul style="list-style-type: none"> • Interni • Esterni protetti 		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Alto potere riempitivo • Carteggiabile • Alta copertura 		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorica per mano	ISO 7254	7÷9 m ² /L
Colori disponibili	Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Con Azzurra acquaragia dearomatizzata <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione a pennello: pronto all'uso eventualmente diluire al max 5% • Applicazione a rullo: pronto all'uso eventualmente diluire al max 5% • A spruzzo: la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore. 		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Pennello con setola naturale • Rullo a pelo raso o pelo medio, in base al tipo di legno • Aria compressa e Airless 		
Preparazione del supporto	<ul style="list-style-type: none"> • LEGNO A COPRIRE <ul style="list-style-type: none"> - Carteggiare accuratamente la superficie e ripulirla completamente dai residui di lavorazioni; - Applicare una mano di Holz Lack Impregnante a Solvente per nutrire e consolidare il manufatto; - In caso di necessità stuccare eventuali irregolarità del legno; - Carteggiare le parti stuccate per livellare la superficie ed eventuali rialzi di pelo del legno; - Applicare due mani di Lotary Pittura Opaca, intervallate da carteggiatura. - Dopo 24h dall'ultima mano di LOTARY PITTURA OPACA sarà possibile procedere all'applicazione della finitura. 		
Sistema di applicazione	Applicazione di 2 mani di LOTARY PITTURA OPACA , carteggiare bene la superficie dopo ogni mano correttamente essiccata.		



	<ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 1h• Secco in profondità: 24h• Sovraverniciabilità: 16÷18h
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <75%• Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Con subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di solvente.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Avvertenze	Nessuna

VOCE DI CAPITOLATO

	Applicazione di fondo opaco a base di resine alchidiche in fase solvente, tipo LOTARY OITTURA OPACA , applicato su legno in interno oppure esterno ma protetto dalle intemperie e dal sole diretto, previa idonea preparazione del supporto, al prezzo di €/m ² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.
--	--

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione (UNI 8681)	B.2.A.0.B.2.C.AB Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo opaca, con pigmentazione inerte, alchidica
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer. Valore limite UE di COV per LOTARY PITTURA OPACA (cat. A/g): 350 g/L (2010). LOTARY PITTURA OPACA contiene al massimo 350 g/L di COV.



Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura		Opaco
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,68 g/ml
	Viscosità ISO Ø 8	ISO 2431	ca. 30 s
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	50÷60 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	>21
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		Alchidico

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.