

Codice scheda BVE220054T

Denominazione	SYNUIL BARCHE
Descrizione	Flattig brillante uretanica monocomponente.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Resistente alla luce e ai raggi UV;- Esterno – interno;- Elevata brillantezza;- Elevata resistenza ad ambienti aggressivi.
Baldini Tecnicolor	E' possibile colorare Synuil Barche con Paste Coloranti Edilizia e con macchine tintometriche Baldini Tecnicolor Edilizia.
Classificazione (UNI 8681)	A4. A.O.B.O.BA Vernice per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, alchidica uretanica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne Valore limite UE di COV per Synuil Barche (cat. A/e): 400 g/L (2010). Synuil Barche contiene al massimo 400 g/L di COV.
Ciclo applicativo	LEGNO NUOVO: applicare la prima mano di Holz Lack Impregnante, lasciare asciugare perfettamente e carteggiare. Poi applicare una o più mani di vernice intervallate da carteggiatura. LEGNO VERNICIATO: lavare con cura il supporto con acqua e detergente, risciacquare e lasciare asciugare. Eliminare le eventuali parti di vernice in fase di distacco. Carteggiare a fondo e applicare una o più mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura.
Consigli pratici	Per ottenere ottimi risultati nell'applicazione dei vari prodotti verniciati e non incorrere in fenomeni di "raggrinzimento" o "rimozione", si consiglia di arrivare agli spessori desiderati dando più mani, anziché una sola. Si consiglia inoltre di carteggiare leggermente tra una mano e l'altra e di non sovraverniciare prima di 24 ore dall'avvenuto secco al tatto del prodotto applicato. Prestare attenzione a ricoprire perfettamente con il prodotto le superfici da pitturare senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti: da questi punti inizierebbe un rapido processo di deterioramento del film e del supporto. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; supporto asciutto.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Richiede etichettatura (D. L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	Applicazione di SYNUIL BARCHE con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss	MPL 030 (UNI 9389)	Brillante Min. 90
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	0,890 ÷ 0,930
Viscosità ISO Ø 6, s	MPL 029 (UNI 8356)	50 ÷ 70
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	18 ÷ 20
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	30 ÷ 35
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	> 21
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	56 ÷ 60
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	Max 1
Secco al tatto h	MPL 033	2 ÷ 5
Secco in profondità h	MPL 033	Max 18
Sovraverniciabilità h	MPL 037	24
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Trasparente
Legante		Alchidico Poliuretano
Pulizia attrezzi		Azzurra Acquaragia Inodore
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
 55016 Porcari (LU) ITALY
 Tel. 199119955 Fax 199119977
www.baldinivernici.it, E-mail: info@baldinivernici.it