

<b>Denominazione</b>	<b>HOLZ LACK FLATTING VETRIFICANTE ALL'ACQUA</b>
<b>Descrizione</b>	Vernice incolore lucida o satinata monocomponente all'acqua.
<b>Caratteristiche principali</b>	Antigraffio, antiurto, dotata di ottima elasticità. E' idrorepellente e resiste ai detersivi e all'alcool. Può essere lavato con acqua e detersivi non abrasivi e lucidato con le normali cere per legno. Prodotto ideale per parquet, disponibile in versione lucida e satinata. La massima durezza si raggiunge dopo 7 giorni dall'applicazione.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	A4.C.0.A0/1.FA Vernice per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida/satinata, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV per HOLZ LACK FLATTING VETRIFICANTE ALL'ACQUA (cat. A/e): 130 g/L (2010). HOLZ LACK FLATTING VETRIFICANTE ALL'ACQUA contiene al massimo 50 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	Applicare il prodotto direttamente sul legno in modo abbondante avendo cura di stenderlo uniformemente incrociando le mani prima orizzontalmente e poi verticalmente. Si consiglia di utilizzare un pennello a pelo lungo con setole morbide o un rullo a pelo corto. Legno nuovo: lisciare la superficie con apposite macchine per asportare il pelo del legno. Asportare la polvere con aspiratori. Procedere alla verniciatura applicando minimo 2 mani di prodotto. Il numero di mani da applicare è in funzione della pienezza che si vuole ottenere. Su legni porosi possono essere necessarie 3 mani. Legno già verniciato: carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 250 - 320. Lavare con acqua e detersivo e risciacquare con acqua più volte fino ad asportare tutta la polvere creatasi con la carteggiatura. Lasciare asciugare. Procedere all'applicazione di 2 mani di HOLZ LACK FLATTING VETRIFICANTE ALL'ACQUA.
<b>Consigli pratici</b>	Agitare bene prima dell'uso. Condizioni dell'ambiente e del supporto : Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: < 75% Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</li></ul>
<b>Voce di capitolato</b>	Applicazione di HOLZ LACK FLATTING VETRIFICANTE ALL'ACQUA con un consumo medio di _____ L/m <sup>2</sup> da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al m <sup>2</sup> compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss	UNI 9389	Satinato Max 25 Lucido Min 80
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,000 ÷ 1,050
Viscosità ISO Ø 6 , s	UNI 8356	Satinato 60 ÷ 95 Lucido 30 ÷ 35
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \ lt	ISO 7254	7 ÷ 8
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 4
Sovraverniciabilità h		Dopo 4
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Trasparente
Legante		Acrilico
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso. Su legni poco porosi diluire Max 10%
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso. Su legni poco porosi diluire Max 10%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**  
*Protagonisti del colore*

Cromology Italia S.p.a.  
Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977