

# HOLZ LACK IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Codice scheda BVE220065

Rev.01 del 1.7.2015 Pag. 1 di 2

<b>Denominazione</b>	<b>HOLZ LACK IMPREGNANTE ALL'ACQUA BIA</b>
<b>Descrizione</b>	Protettivo del legno ad acqua.
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Protettivo;</li><li>- Penetra in profondità;</li><li>- Inodore;</li><li>- Non fa pellicola;</li><li>- BIA : Prodotti a base acqua ideali per la pitturazione di ambienti interni.</li></ul>
<b>Baldini Tecnicolor</b>	E' possibile colorare Holz Lack Impregnante all'acqua con Paste Coloranti Edilizia e macchine tintometriche Baldini Tecnicolor Edilizia
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	A1. C.O.A.2.FA Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Valore limite UE di COV per Holz Lack Impregnante all'Acqua (cat. A/f): 130 g/L (2010). Holz Lack Impregnante all'Acqua contiene al massimo 130 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<p>LEGNO NUOVO: su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto per impregnare in profondità il legno. Dopo 24 ore carteggiare leggermente per asportare il pelo del legno con carta abrasiva media (280-320) e applicare una o due mani d'impregnante per finire a distanza di 4-5 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p>LEGNO GIA' TRATTATO: lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare più o meno a fondo a seconda dello stato del legno. Togliere la polvere e passare una o due mani di prodotto a distanza di 4-5 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p>Tenere presente, per il risultato finale, che il colore sarà sempre più intenso ad ogni applicazione.</p>
<b>Consigli pratici</b>	Condizioni dell'ambiente e del supporto: Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: < 75% Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Non richiede etichettatura (D. L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
<b>Voce di capitolato</b>	Applicazione di HOLZ LACK IMPREGNANTE all'acqua con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

# HOLZ LACK IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Codice scheda BVE220065

Rev.01 del 1.7.2015 Pag. 2 di 2

## Caratteristiche ed altre informazioni tecniche

## Metodo

## Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.

Aspetto e finitura

Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1.000 ÷ 1.040
Viscosità Colorati : ISO Ø 4, s Trasparente : ISO Ø 6, s	MPL 029 (UNI 8356)	Colorati 20 ÷ 30 Trasparente 30 ÷ 40
Resa teorica per mano (in funzione dell'assorbimento del legno) mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	14 ÷ 15
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	N. D.
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso ( Rif. al Trasparente)	MPL 027 (UNI 8906)	13 ÷ 17
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N. D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 1
Secco in profondità h	MPL 033	4 ÷ 5
Sovraverniciabilità h	MPL 037	4 ÷ 5
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Tinte di cartella, trasparente
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**  
*Protagonisti del colore*

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.baldinivernici.it](http://www.baldinivernici.it), E-mail: [info@baldinivernici.it](mailto:info@baldinivernici.it)