

**RURALIS
RUSTICO
CHARME**



RURALIS RUSTICO CHARME è un tonachino minerale a base di calce spenta. Presenta spiccate caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo, ancoraggio al supporto e stabilità nel tempo.

**CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO**

- Prodotto minerale idoneo ad interventi di restauro di vecchi edifici;
- Traspirante;
- Dimensione inerti max 0,75 mm.
- Categoria A+ per l'emissione negli ambienti interni



*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)

BALDINI TECNICOLOR

E' possibile colorare RURALIS RUSTICO CHARME con sistema tintometrico

**CLASSIFICAZIONE
(UNI EN 15824)**

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici. Sistema di attestazione di conformità 4. Sistema 3 per la reazione al fuoco.

**CLASSIFICAZIONE
(UNI EN 1062-1)**

G0 E5 S3 V1 W1 A0 C0

**CLASSIFICAZIONE COV
(DIRETTURA 2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per RURALIS RUSTICO CHARME (cat. A/a): 30 g/L (2010). RURALIS RUSTICO CHARME contiene al massimo 30 g/L di COV.

APPLICAZIONE

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio.

Prima dell'applicazione bagnare adeguatamente il supporto, che deve essere opportunamente stagionato.

Mescolare il prodotto e stendere uniformemente con il frattazzo di acciaio inox. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia sempre l'applicazione di RURALIS RUSTICO CHARME a due mani: la prima mano stesa a rasare e, ad essiccazione avvenuta, inumidire nuovamente il supporto e applicare la seconda mano a finire, lavorandola in senso rotatorio con il frattazzo di spugna per ottenere un effetto velato-antichizzato, oppure con frattazzo di plastica per ottenere un effetto più omogeneo.

L'applicazione di due mani è comunque indispensabile in presenza di sottofondi non omogenei con presenza di rappezzati o tracce, che potrebbero creare differenti assorbimenti danneggiando l'aspetto finale del prodotto.

RESISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di carbonatazione nell'arco di 8 - 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 - 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e biancastro. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

CONSIGLI PRATICI

- Conservare nella confezione originale al riparo dal gelo; chiudere bene la confezione dopo l'uso.
- Non applicare su supporti con umidità di risalita. Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi.
- Deboli sfumature ed ombreggiature della tinta (più chiare e più scure) sono caratteristiche estetiche.
- Su intonaci molto vecchi applicare il prodotto molto diluito dando fino a cinque mani di prodotto.
- Data la composizione naturale del prodotto la tinta finale sarà in funzione delle condizioni climatiche e degli assorbimenti degli intonaci. Si consiglia di verificare il colore dopo completa essiccazione sull'intonaco. Gli intonaci nuovi devono essere omogenei nella stagionatura, i rappezzati nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente.
- A fine lavoro procedere subito alla pulizia degli attrezzi con acqua.
- Trattandosi di prodotto naturale nella massa possono essere presenti frammenti poco cotti o non idratati.
- Per una perfetta omogeneizzazione del colorante favorire la miscelazione con una spatola quindi agitare al mixer per almeno 10 minuti.
- Condizioni dell'ambiente e del supporto :
temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 75%;
temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Il prodotto è alcalino (contiene calce). Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di RURALIS RUSTICO CHARME con un consumo medio di _____ Lt/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m². compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica (g/ml)	UNI 8910	1,550 - 1,650
Viscosità		Pasta
Spessore secco consigliato (micron per mano)		0,8 mm
Consumo per mano (per uno spessore di circa 0,75 mm)		1,5 - 1,7 Kg/m ²
Punto di Infiammabilità (°C)	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Secco in profondità		2÷3 settimane (60-70% della calce). Il processo completo di carbonatazione richiede 8÷12 mesi.
Sovraverniciabilità		12 - 24 h
Superficie di applicazione		Interni ed Esterni
Colori		Bianco e colori a sistema tintometrico
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a frattazzo		Pronto all'uso

DECORATIVI
RURALIS RUSTICO CHARME
Codice scheda: BVE220114T
Rev. 03 del 19.06.2020

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Via IV Novembre, 3 - 55016 Porcari (Lucca)
Tel. +39 199 119955 / Fax +39 199 119977

Numero Verde 800 - 825161
info@baldinivernici.it
WWW.BALDINIVERNICI.IT

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore