

| | |
|---|--|
| Denominazione | MEMORY MEMORIE PREZIOSE Calce Naturale A Spatola |
| Descrizione | Finitura a base di grassello di calce ad effetto marmorizzato. |
| Caratteristiche principali | - Antimuffa; - Traspirante. |
| Baldini Tecnicolor | E' possibile colorare Memory Memorie Preziose con Paste Coloranti Ossidi e con macchine tintometriche Baldini Tecnicolor Ossidi o con Paste Coloranti Universali e con macchine tintometriche Baldini Tecnicolor Edilizia. |
| Classificazione (UNI 8681) | E. 2/4.C.O.A.2.SA Stucco per strato di fondo e finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, a base calce. |
| Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) | Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per Memory Memorie Preziose (cat. A/a): 30 g/L (2010). Memory Memorie Preziose contiene al massimo 30 g/L di COV. |
| Ciclo applicativo | <p>I fondi minerali devono essere perfettamente puliti, uniformi e senza alcuna traccia di vecchie pitture. Le eventuali riparazioni devono essere fatte solamente a base di calce o malta bastarda.</p> <p>SUPPORTI MINERALI NUOVI</p> <p>I supporti nuovi, uniformi perfettamente puliti ed asciutti non necessitano di preventiva preparazione. L'intonaco di fondo, se stagionato, deve essere abbondantemente umidificato con acqua pulita.</p> <p>SUPPORTI MINERALI VECCHI E DEGRADATI</p> <p>Eseguire una perfetta pulizia del supporto, eliminando ogni traccia di vecchie pitture e/o intonaci, sporco, grasso, ecc., a mezzo spazzolatura sabbiatura, o con idropulitrice a vapore a seconda dei casi.</p> <p>Per superfici non uniformi o che necessitano di rappezzi, i migliori risultati si ottengono uniformando l'intera superficie con un intonaco tipo Intonachino.</p> <p>Non applicare a spessori troppo elevati per singola mano.</p> <p>TECNICA DI APPLICAZIONE</p> <p>Effetto nuvolato</p> <p>Su fondo perfettamente liscio stendere il primo strato di Calce a Spatola con spatola inox, lasciando essiccare per ca. 12 ore. Se necessario effettuare una leggera carteggiatura sulla superficie così ottenuta. Effettuare 2 o 3 passate di Calce a Spatola a tratti alterni sino ad ottenere una superficie liscia a macchiature. La dimensione della spatola da utilizzare è in funzione dell'ampiezza della macchiatura desiderata. A lavoro ultimato, prima dell'essiccazione totale, lucidare con la stessa spatola d'acciaio inox accuratamente pulita. Un'eventuale lucidatura con Shine Cera per Stucchi può essere eseguita dopo alcuni giorni dal termine del ciclo applicativo (solo in interno).</p> <p>Effetto encausto</p> <p>Stendere uno strato di Intonachino con frattone inox e livellare con frattazzo di spugna sino ad ottenere una superficie piana tipo civile. Lasciare essiccare per 24 ore e procedere all'applicazione di Calce a Spatola come sopra descritti.</p> |
| Consigli pratici | <p>Teme il gelo; chiudere bene la confezione dopo l'uso.</p> <p>Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente umido. Non applicare su supporti con umidità di risalita.</p> <p>Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi.</p> <p>Deboli sfumature ed ombreggiature della tinta (più chiare e più scure) sono caratteristiche estetiche.</p> <p>Su intonaci molto vecchi applicare il prodotto molto diluito dando fino a cinque mani di prodotto. Data la composizione naturale del prodotto la tinta finale sarà in funzione delle condizioni climatiche e degli assorbimenti degli intonaci. Gli intonaci nuovi devono essere omogenei nella stagionatura, i rappezzi nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente.</p> <p>A fine lavoro procedere subito alla pulizia degli attrezzi con acqua.</p> <p>Trattandosi di prodotto naturale nella massa possono essere presenti frammenti poco cotti o non idratati.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto :</p> <p>temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 75%; temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C</p> |
| Precauzioni di sicurezza | <p>Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.</p> <p>Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.</p> <p>Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).</p> <p>Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</p> |

Voce di capitolato

Applicazione di MEMORY MEMORIE PREZIOSE con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq, compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

| Caratteristiche ed altre informazioni tecniche | Metodo | Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa. |
|---|------------------------|--|
| Aspetto e finitura | | - |
| Massa volumica g/ml | MPL 007 (UNI 8910) | 1,480 ÷ 1,520 |
| Viscosità | | Pasta |
| Resa teorica (per uno spessore consigliato di 1,0 mm) | MPL 059 | 0,5 ÷ 1,0 m ² \ kg 0,75 ÷ 1,5 m ² \ L |
| Spessore secco consigliato per mano | MPL 066 | ca. 1,0 m |
| Punto di Infiammabilità °C | MPL 046 (UNI 8909) | Non infiammabile |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | MPL 064 (UNI 10154) | Almeno 12 mesi |
| Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore rivestimento 1,0 mm secchi) | MPL 099 (DIN 52615) | 0,085 m |
| Diffusione del vapore d'acqua WDD (spessore rivestimento 1,0 mm secchi) | MPL 099 (DIN 52615) | 234 g/mq in 24 h |
| Secco in profondità h | MPL 066 | 24 h |
| Sovraverniciabilità h | MPL 048 | Dopo 12 ÷ 24 ore |
| Esterni \ Interni | | Si \ Si |
| Colori | | Bianco |
| Legante | | Calce |
| Pulizia attrezzi | | Acqua |
| Diluente | | - |
| Applicazione a spatola | | Pronto all'uso |

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti



Lun - giov: 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30

BALDINI VERNICI
Protagonisti del colore

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.baldinivernici.it, E-mail: info@baldinivernici.it