FONDI E ANTIRUGGINI SYNUIL TOP ANTIRUGGINE Codice scheda: BVE224462T Rev. 02 del 01.07.2017



## SYNUIL TOP ANTIRUGGINE



Antiruggine con eccezionale potere protettivo ideale per esterni. La formulazione a base di pigmenti innovativi ne garantisce l'elevato potere anticorrosivo. Adatto per clima marino, montano, industriale. Esente da cromati di piombo.

| CARATTERISTICHE DEL<br>PRODOTTO               | <ul> <li>Elevato potere protettivo</li> <li>Adatto per clima marino, montano, industriale</li> <li>Esente da cromati di piombo</li> </ul>   |  |  |
|---|---|--|--|
| CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)                    | B.2.A.0.B.2.B.BB Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, satinata, con pigmentazione attiva con il supporto, alchidica fenolica.   |  |  |
| CLASSIFICAZIONE COV<br>(DIRETTURA 2004/42/CE) | Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.<br>Valore limite UE di COV per Synuil Top Antiruggine (cat. A/i): 500 g/L<br>(2010).<br>Synuil Top Antiruggine contiene al massimo 500 g/L di COV   |  |  |
|   | FERRO NUOVO  Per un miglior ancoraggio ed una maggiore durata nel tempo si consiglia di lasciare arrugginire la superficie per favorire il distacco della calamina. Per lavori di una certa importanza e per grandi superfici è opportune sabbiare. Se ciò non è attuabile asportare il più possibile la ruggine con macchine abrasive, spazzole metalliche e tela smeriglio. Procedere all'applicazione di antiruggine, dando la prima mano a pennello. La sovraverniciatura con smalti si può fare dopo 24 ore o qualche giorno avendo cura di carteggiare prima di applicare lo smalto.  |  |  |
| CICLO APPLICATIVO                             | FERRO GIA' VERNICIATO   |  |  |
|   | Qualora lo stato delle vernici preesistenti non consigli la completa asportazione delle stesse con sverniciatori, asportare l'eventuale patina di sporco mediante lavaggio con acqua e detersivo e risciacquare con acqua. Togliere con la spatola le parti di vernice in fase di distacco, spazzolare e carteggiare a fondo queste zone eliminando la ruggine ed applicarvi una o due mani di antiruggine. Carteggiare cercando di livellare la superficie e procedere con lo smalto fine. Fare attenzione a ricoprire perfettamente le superfici da pitturare, senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi o angoli scoperti. Da questi inizierebbe un rapido deterioramento del film e del supporto |  |  |

| CONSIGLI PRATICI         | Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; supporto asciutto   |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| PRECAUZIONI DI SICUREZZA | <ul> <li>Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.</li> <li>Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li> <li>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li> </ul> |  |  |
| VOCE DI CAPITOLATO       | Applicazione di SYNUIL TOP ANTIRUGGINE con un consumo medio di Lt/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € al m². compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie   |  |  |

FONDI E ANTIRUGGINI
SYNUIL TOP ANTIRUGGINE
Codice scheda: BVE224462T
Rev. 02 del 01.07.2017



| CARATTERISTICHE<br>TECNICHE                     | METODO      | DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI<br>UMIDITÀ RELATIVA |
|---|-------------|---|
| Aspetto e finitura                              |             | Opaco   |
| Massa volumica g/ml                             | UNI 8910    | 1,150÷1,300   |
| Viscosità ISO ∅ 8, s                            | UNI 8356    | 50÷75   |
| Resa teorica per mano $m^2 \setminus Lt$        | ISO 7254    | 7 ÷ 9   |
| Spessore secco consigliato micron per mano      | ASTM D 1186 | 40 ÷ 50   |
| Punto di Infiammabilità °C                      | UNI 8909    | > 21  |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | UNI 10154   | Almeno 36 mesi                                      |
| Secco al tatto h                                |             | Max 1   |
| Secco in profondità h                           |             | Max 6   |
| Sovraverniciabilità h                           |             | Dopo 24   |
| Superficie di applicazione                      |             | Esterni   |
| Colori  |             | Grigio  |
| Pulizia attrezzi                                |             | Azzurra Acquaragia Inodore                          |
| Diluente  |             | Azzurra Acquaragia Inodore                          |
| Applicazione a rullo% in volume                 |             | Pronto all'uso                                      |
| Applicazione a pennello % in volume             |             | Pronto all'uso                                      |

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non esseno le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Via IV Novembre, 3 - 55016 Porcari (Lucca) Tel. +39 199 119955 / Fax +39 199 119977 Numero Verde 800 - 825161 info@baldinivernici.it **WWW.BALDINIVERNICI.IT** 



