

**RITUALI
MODERNI
NEW**



Finitura all'acqua ad effetto metallico. A seconda della tecnica utilizzata è possibile realizzare diverse soluzioni decorative fra cui gli effetti "Metallo Grezzo" e "Tamponato" illustrati in cartella.

**CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO**

Prodotto di facile applicazione ed estremamente versatile, a seconda del tipo di fondo e utensile utilizzato è possibile realizzare molteplici soluzioni decorative. I preziosi pigmenti metallici del prodotto conferiscono ad ogni tipo di ambiente ricercatezza ed originalità. Disponibile nelle basi oro ed argento.

BALDINI TECNICOLOR

E' possibile colorare RITUALI MODERNI NEW con Sistema Tintometrico Baldini Tecnicolor Edilizia.

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B.4.C.0.A.2.FA
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica.

**CLASSIFICAZIONE COV
(DIRETTURA 2004/42/CE)**

Pitture per effetti decorativi
Valore limite UE di COV per RITUALI MODERNI NEW (cat. A/I): 200 g/L (2010).
RITUALI MODERNI NEW contiene al massimo 100 g/L di COV.

**NORME D'IMPIEGO E
PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO**

PARETI E SOFFITTI
Intonaci Nuovi: assicurarsi che l'intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo 4 settimane). Applicare eventualmente una mano di Fissativo Acrilico all'Acqua Superconcentrato.
Intonaci Vecchi: pulire le superfici asportando eventuali parti in fase di distacco. Se necessario è possibile rimuovere le vecchie pitture. In caso di sporco e muffe è opportuno effettuare un trattamento con appositi prodotti di pulizia e sanificazione da parete come Micosteryl 1 e 2.
Applicare infine una mano di Fissativo Acrilico all'Acqua Superconcentrato.

APPLICAZIONE

RITUALI MODERNI NEW può essere applicato con molti utensili su differenti tipi di fondi per ottenere molteplici effetti decorativi.

EFFETTO GREZZO METALLIZZATO:
Diluire FONDO AD EFFETTO RUSTICO con il 5% di acqua in volume. Applicare quindi a pennello una mano di prodotto mediante movimenti incrociati. Una volta asciutto, applicare una mano di finitura **RITUALI MODERNI NEW** sempre con movimenti incrociati.

EFFETTO TAMPONATO:
Applicare a rullo una mano di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, a seguire applicare a rullo due mani di finitura **RITUALI MODERNI NEW**. Per ottenere l'effetto finale effettuare a tampone la lavorazione della seconda mano.

CONSIGLI PRATICI

Teme il gelo; chiudere bene la confezione dopo l'uso.
Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente umido.
Non applicare su supporti con umidità di risalita.
Deboli sfumature ed ombreggiature della tinta (più chiare e più scure) sono caratteristiche estetiche.
Gli intonaci nuovi devono essere omogenei nella stagionatura, i rappezi nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente.
A fine lavoro procedere subito alla pulizia degli attrezzi con acqua.
Condizioni dell'ambiente e del supporto :
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 75%;
temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di RITUALI MODERNI NEW con un consumo medio di _____ Lt/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,130 ÷ 1,230
Viscosità Brookfield Cps	ASTM D 2196	9000 ÷ 17000
pH		8 ÷ 10
Resa teorica per mano m ² /Lt	ISO 7254	4 ÷ 5
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Secco in profondità (h)		12 ÷ 24
Sovraverniciabilità (h)		24
Colori		Tinte di Cartella
Superficie di applicazione		Interni
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

