

Denominazione	HI-RES SPECIAL EFFETTO CATTURALUCE
Descrizione	Pittura fosforescente aerosol, rende visibile gli oggetti verniciati anche in condizioni di completa oscurità.
Caratteristiche principali	Fosforescente; Rapida essiccazione; Prodotto non idoneo per carrozzeria.
Ciclo applicativo	<p>Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare ed asportare l'eventuale vernice in fase di distacco. Ove possibile carteggiare con carta abrasiva per favorire l'adesione della vernice al supporto.</p> <p>Su ferro nuovo o arrugginito, una volta rimossa la ruggine presente, applicare preventivamente antiruggine; dopo 24 ore carteggiare e applicare il prodotto.</p> <p>Alcuni tipi di supporti in plastica possono essere danneggiati dai solventi contenuti nel prodotto, fare una prova preliminare su un campione o su una piccola porzione di superficie nascosta.</p> <p>L'applicazione su sfondo bianco esalta ulteriormente le sue caratteristiche fosforescenti.</p> <p>Possono essere necessarie numerose passate di prodotto specialmente su superfici assorbenti.</p>
Consigli pratici	<p>Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagnomaria (+20/25°C) mai a contatto diretto con una fiamma.</p> <p>Agitare bene la bombola per 1-2 minuti prima dell'uso. Non applicare in presenza di umidità ed a temperatura inferiore a +10°C. Spruzzare tenendo la bombola in posizione verticale ed a distanza di circa 30 cm dal supporto. Per evitare colature applicare con passate leggere, incrociate ed intervallate di qualche minuto. Tra una passata e l'altra agitare la bombola.</p> <p>Il prodotto è dotato di valvola autopulente.</p> <p>Pulire eventuali macchie di vernice ancora fresche con Diluente Nitro e/o Acetone</p>
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Recipiente sotto pressione .• Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a +50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.• Evitare di inalare e spruzzare negli occhi.• Non fumare.• Non respirare gli aerosol.• Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• Conservare fuori dalla portata dei bambini.• L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni di legge
Voce di capitolato	Applicazione di HI-RES SPECIAL SPRAY con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

HI-RES SPECIAL EFFETTO CATTURALUCE

Codice scheda BVE292854

Rev.01 del 1.7.2015 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Fosforescente
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D1186)	20 ÷ 30
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	< 21
Resa teorica allo spessore consigliato mq\ confezione (400 ml)	MPL 062	1,8 ÷ 2,2
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno di 36 mesi
Secco in profondità h	MPL 060	Max 27
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Giallo paglierino fosforescente
Legante		Acrilico
Tipo propellente		Miscela di propano e butani
Applicazione spray		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.baldinivernici.it, E-mail: info@baldinivernici.it