



Codice scheda CRO214855T

Rev. 02 del 20.03.2018

Denominazione	SMALTO POLIURETANICO LUCIDO
Descrizione	Smalto bicomponente caratterizzato da ottima brillantezza, rapidità di essiccazione e buona resistenza all'esterno. Prodotto idoneo come mano di finitura per impianti chimici, serramenti e mobili metallici in genere.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Ottima brillantezza;- Rapidità in essiccazione;- Buona resistenza all'esterno.
Sistema tintometrico	Il prodotto è colorabile nelle tinte disponibili a sistema
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06.
Ciclo applicativo	FERRO, ALLUMINIO, LAMIERA ZINCATA, ZAMA: il supporto deve essere pulito asciutto e sgrassato, inoltre deve essere esente da ruggine e/o calamina. Nel caso di supporto nuovo, applicare una/due mani di Antiruggine Epossidica. Nel caso di supporto già verniciato, qualora lo stato delle vernici preesistenti non consigli la completa asportazione delle stesse, asportare l'eventuale patina di sporco con 2800 diluente Nitro. Togliere con una spatola le parti di vernice in fase di distacco, carteggiare. Applicare una mano di Antiruggine Epossidico, quindi applicare uno strato di SMALTO POLIURETANICO LUCIDO.
Consigli Pratici	<p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.</p> <p>Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C</p> <p>Umidità relativa dell'ambiente: < 60%</p> <p>Temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C e comunque sempre 3°C sopra il Dew Point (punto di rugiada).</p> <p>Trattandosi di un prodotto di finitura non ha proprietà anticorrosive; pertanto, in caso di applicazione all'esterno o dove sia richiesta una protezione anticorrosiva è obbligatorio l'uso di un idoneo primer anticorrosivo quale Antiruggine Epossidico.</p> <p>Si raccomanda l'uso esclusivo di P127 Diluente Poliuretano, infatti l'utilizzo di diluenti Nitro per applicazione di cicli poliuretano può creare fenomeni di puntinatura sulla superficie del film essiccato; inoltre la presenza di solventi parzialmente reattivi può dar luogo a reazioni indesiderate, diminuendo le caratteristiche estetiche e meccaniche del sistema. La scelta di diluenti non idonei (rigenerati) può creare problemi di viraggio di tinta, sedimentazione del prodotto e minore efficacia nel ridurre la viscosità.</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.</p> <p>Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</p>



Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
---	---------------	--

Aspetto e finitura Gloss	UNI 9389	Brillante 88 ÷ 98
Peso Specifico g/ml	UNI 8910	1,00 ÷ 1,50
Viscosità mPa.s	UNI 8356	1000 ÷ 2000
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 21
Residuo secco % in peso	UNI 8906	72 ÷ 74
C.O.V. g/l		377
S.O.V. % in peso		27
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	24 mesi

PRODOTTO CATALIZZATO (A+B) con Catalizzatore per Smalto Poliuretano

Rapporto di miscelazione (A+B) [*] In peso		100+50
Peso Specifico (A+B) [*] g/ml	UNI 8910	1,30 ÷ 1,32
Residuo secco (A+B) [*] % in peso	UNI 8906	59 ÷ 61
C.O.V. g/l		490
S.O.V. % in peso		40
Viscosità di applicazione Tazza Ford 4		20 ÷ 22
Spessore secco consigliato Microns per mano	ASTM D 1186	40
Resa teorica per mano m ² \ Kg	ISO 7254	8,5*
Pot Life		6 ore a 20°C
Fuori Polvere Minuti		20 ÷ 30
Secco al tatto h		1 ÷ 2



Secco in profondità h	24 ÷ 36
Polimerizzazione totale giorni	14
Sovraverniciabilità Ore	Min 4 ÷ Max 96 (dopo è necessario carteggiare)
Resistenza alla temperatura	100°C – 120°C per brevi periodi
Superficie di applicazione	Esterni / Interni
Pulizia attrezzi	P127 Diluente per Poliuretano
Colori	Tinte a sistema
Legante	Poliuretano
Diluente	P127 Diluente per Poliuretano
Applicazione a pennello e rullo % in peso	5 ÷ 10 %
Applicazione a spruzzo (pistola a tazza, Airless, airmix, Misto aria, sottopressione) % in peso	10 ÷ 15 %

* La resa è orientativa ed è influenzata dal colore.

• A= convertitore; B=catalizzatore per Smalto Poliuretano

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'utilizzo di diluenti e/o catalizzatori diversi da quelli indicati e non a marchio Cromix può compromettere prestazioni, caratteristiche applicative e polimerizzazione finale del prodotto.

Numero Verde
800-82 51 61
Lun. – Ven. 8:30-17:30

Cromology Italia. S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016, Porcari (LU) ITALY
Fax 199119977
www.cromology.it