



Codice scheda CRO214903T

Rev. 03 del 20.04.2021

Denominazione	SMALTO CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE AZZURRO PORTOFINO
Descrizione	Smalto monocomponente al cloro caucciù. Idoneo come mano di finitura per piscine in materiale cementizio, dove sia richiesta una buona resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Smalto per la protezione delle piscine;- Ottima resistenza all'acqua dolce e salata;
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06.
Ciclo applicativo	<p>Il supporto deve essere pulito, asciutto e sgrassato.</p> <p>PISCINA NUOVA: per eseguire il lavoro a regola d'arte è necessario verificare l'assorbimento del supporto, che deve garantire una sufficiente porosità per essere ricoperto, versando dell'acqua. Se l'acqua viene rapidamente assorbita, il supporto è in condizioni ottimali per ricevere lo strato di rivestimento. In caso contrario non è abbastanza poroso e si dovrà procedere al trattamento chimico come di seguito indicato: lavare il supporto con una miscela composta da 1 parte di acido muriatico commerciale e 9 parti di acqua. Finita la reazione dell'acido sciacquare molto bene con acqua. A supporto completamente asciutto, procedere alla verniciatura con due mani di SMALTO CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE AZZURRO PORTOFINO.</p> <p>PISCINA GIA' VERNICIATA: vecchie pitture vanno eliminate e qualsiasi strato non conforme e materiale friabile va rimosso meccanicamente, quindi procedere all'applicazione di due mani di SMALTO CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE AZZURRO PORTOFINO.</p> <p>PISCINA IN VETRORESINA: da test effettuati, il prodotto non risulta idoneo per applicazione diretta su vetroresina; prima di effettuare la verniciatura su questo tipo di materiale è necessario quindi procedere come segue: carteggiare accuratamente il supporto e quindi pulirlo dalla polvere prima di applicare una mano di Antiruggine Epossidico; dopo 24 ore e non oltre le 48 ore dall'applicazione procedere alla verniciatura con due mani di SMALTO CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE AZZURRO PORTOFINO.</p>
Consigli Pratici	<p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.</p> <p>Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C</p> <p>Umidità relativa dell'ambiente: < 60%</p> <p>Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C e comunque sempre 3°C sopra il Dew Point (punto di rugiada).</p> <p>Non applicare in presenza di esposizione solare diretta ed elevata temperatura del supporto. Prima di mettere in contatto il prodotto applicato con l'acqua di riempimento della piscina, lasciare trascorrere almeno 10 gg. Per la corretta reticolazione. I manufatti verniciati con SMALTO CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE AZZURRO PORTOFINO non sono idonei per contatto con solventi ed olii.</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.</p> <p>Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>



Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
---	---------------	--

Aspetto e finitura Gloss	UNI 9389	Brillante 80 ÷ 85
Peso Specifico g/ml	UNI 8910	1,15 ÷ 1,25
Viscosità mPa.s	UNI 8356	1800 ÷ 2200
Resa teorica per mano m ² \ L	ISO 7254	4,5*
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	80
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 21
Contenuto solidi % in peso	UNI 8906	51 ÷ 53
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	24 mesi
Fuori polvere minuti		10 ÷ 20
Secco al tatto h		1 ÷ 2
Secco in profondità h		24 ÷ 36
Polimerizzazione totale giorni		10
Sovraverniciabilità h		Minimo 24
Superficie di applicazione		Esterni
Pulizia attrezzi		S 98 Diluente sintetico
Colori		Blu Pantone 299C
Legante		Clorocaucciù modificato
Diluente		S98 Diluente sintetico
Applicazione a spruzzo ed aria % in peso		30 ÷ 40 %
Applicazione a rullo e pennello % in peso		1° mano 50 ÷ 60 % 2° mano 30 ÷ 40 %

* La resa è orientativa.

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'utilizzo di diluenti e/o catalizzatori diversi da quelli indicati e non a marchio Cromix può compromettere prestazioni, caratteristiche applicative e polimerizzazione finale del prodotto.

Numero Verde
800-82 51 61
Lun. – Ven. 8:30-17:30

Cromology Italia. S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016, Porcari (LU) ITALY
Fax 199119977
www.cromology.it