

<b>Denominazione</b>	<b>OLIO DI LINO COTTO</b>
<b>Descrizione</b>	OLIO DI LINO COTTO è Prodotto utilizzato in falegnameria per migliorare le prestazioni delle vernici e per impregnare il legno.
<b>Caratteristiche principali</b>	OLIO DI LINO COTTO è indicato per impregnare e trattare il legno. Migliora le prestazioni delle vernici ed aumenta la pennellabilità.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Valore limite UE di COV per OLIO DI LINO COTTO (cat. A/f): 700 g/L (2010). OLIO DI LINO COTTO contiene al massimo 700 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	COME TRATTAMENTO DEL LEGNO: su legno asciutto, ben stagionato e spazzolato, applicare una mano di OLIO DI LINO COTTO diluito con Tre Palme Acquaragia o Azzurra Acquaragia in rapporto 1:1. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente con carta abrasiva a grana fine e spolverare. Applicare una seconda mano di prodotto, diluita con Tre Palme Acquaragia o Azzurra Acquaragia al 30-40%, stendendolo in strati sottili, senza creare zone di ristagno per evitare il formarsi di raggrinzimenti in seguito all'essiccazione. COME ADDITIVO PER PRODOTTI OLEOSINTETICI : aggiungere il 3-5% di OLIO DI LINO COTTO a smalti, flattings e fondi oleosintetici al fine di migliorare la pennellabilità, la resa , l'aderenza e la distensione.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Carta e stracci imbevuti di OLIO DI LINO COTTO possono, se conservati al sole o vicino a fonti di calore, incendiarsi per autocombustione. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

<b>Caratteristiche ed altre informazioni tecniche</b>	<b>Metodo</b>	<b>Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.</b>
Aspetto e finitura		Giallo scuro (9-13° Gardner)
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,91 ÷ 0,93
Essiccazione Min		Max 20
Pulizia attrezzi		Tre Palme Acquaragia o Azzurra Acquaragia
Diluyente		Tre Palme Acquaragia o Azzurra Acquaragia
Applicazione a pennello (come impregnante per legno) % in volume		1° mano: diluire max. 100% 2° mano: diluire del 30 – 40%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'utilizzo di diluenti e/o catalizzatori diversi da quelli indicati e non a marchio Cromix può compromettere prestazioni, caratteristiche applicative e polimerizzazione finale del prodotto.