



MINIODULOX ANTIRUGGINE

Fondo antiruggine per ferro e acciaio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Buon potere anticorrosivo
Ottima aderenza.
Alta protezione

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B2. A.O.B.2.B.AB
Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, con pigmentazione attiva con il supporto, alchidica.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
Valore limite UE di COV per MINIODULOX (cat. A/i): 500 g/L (2010). MINIODULOX contiene al massimo 500 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

FERRO NUOVO E GHISA
Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio. Pulire la superficie avvalendosi di un panno imbevuto con acetone. Applicare 2 mani di MINIODULOX ANTIRUGGINE, stendere bene il prodotto, a seguire effettuare una leggera carteggiata tra la prima e la seconda mano.

SUPERFICI GIA' VERNICIATE
Carteggiare meticolosamente la superficie d'intervento, quindi asportare eventuali strati sfoglianti. Pulire e sgrassare la superficie avvalendosi di un panno imbevuto ad acetone. Applicare 2 mani di MINIODULOX ANTIRUGGINE, stendere bene il prodotto, a seguire effettuare una leggera carteggiata tra la prima e la seconda mano.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.
Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

AVVERTENZE

Nessuna.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di Antiruggine Opaco a base di resine Alchidiche in fase solvente, tipo MINIODULOX ANTIRUGGINE, applicato su Ferro, previa idonea preparazione del supporto, al prezzo di €/m² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.



CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	Ca. 1,360
Viscosità ISO Ø 8, s	ISO 2431	Ca. 36
Resa teorica per mano m ² /lt	ISO 7254	7 ÷ 9
Spessore secco consigliato Micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		1
Secco in profondità h		9
Sovraverniciabilità h		24
Superficie di applicazione		Esterni / Interni Ferro
Legante		Alchidico
Colori		Arancione
Strumenti per l'applicazione		Pennello con setola naturale Rullo di spugna specifico per smalti a solvente Aria compressa e Airless
Pulizia attrezzi		Con Azzurra Acquaragia subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente.
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a spruzzo % in volume		La preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.





Antiruggini e Fondi a solvente | Duco

Pag. 3 di 3
Codice scheda DUC040507T
Rev. 4 del 12.10.2021

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.



Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
Tel: 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77

www.duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30