



ECOSET FONDO OPACO

Pittura di fondo all'acqua specifica per superfici in legno, formulata con speciali pigmenti inibitori del tannino. Ideale come preparativo del supporto per ogni tipo di finitura a smalto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Facilmente carteggiabile; Ottima copertura; Antitannino; Ottimo potere riempitivo.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B2. C.O.A.2.A.FA Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, con pigmentazione ad effetto barriera, acrilica.
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Primer. Valore limite UE di COV per Ecoset Fondo Opaco (cat. A/g): 30 g/L (2010) Ecoset Fondo Opaco contiene al massimo 30 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	LEGNO NUOVO Assicurarsi che il supporto sia asciutto e pulito, in presenza di versamenti di resina asportarla con panno imbevuto al solvente. In caso di necessità stuccare eventuali irregolarità del legno; carteggiare ulteriormente le parti stuccate per livellare la superficie; Procedere all'applicazione di due mani di ECOSET FONDO OPACO, intervallate da leggera carteggiatura. Attendere che il prodotto sia asciutto, carteggiare con carta fine e spolverare, quindi procedere con l'applicazione della finitura. LEGNO GIA' VERNICIATO Pulire accuratamente la superficie con detergente. Eliminare tramite carteggiatura eventuale vernice in fase di distacco. Procedere all'applicazione di due mani di FONDO PER LEGNO ALL'ACQUA, intervallate da leggera carteggiatura. Attendere che il prodotto sia asciutto, carteggiare con carta fine e spolverare, quindi procedere con l'applicazione della finitura.
CONSIGLI PRATICI	Condizioni dell'ambiente e del supporto : Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: < 75% Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C
INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
VOCI DI CAPITOLATO	Applicazione di fondo a base di resine acriliche in fase acquosa, tipo ECOSET FONDO OPACO, applicato su legno, previo idoneo trattamento del supporto, al prezzo di €/m2 _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.



CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	ca. 1,38
Viscosità Brookfield cps	ASTM 2196	ca. 4000
Resa teorica per mani m2 \ lt	ISO 7254	12 ÷ 14
Spessore secco consigliato Micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 12
Sovraverniciabilità h		5÷12. Su supporti poco assorbenti almeno 24 ore
Superficie di applicazione		Esterni/Interni Supporti in legno
Legante		Acrilico
Colori		Bianco
Strumenti per l'applicazione		Pennello con setola naturale o sintetica Rullo di spugna specifico per smalti all'acqua Aria compressa e Airless
Pulizia attrezzi		Con acqua subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Immergere gli attrezzi in una quantità minima d'acqua.
Diluente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Max 10%
Applicazione a pennello % in volume		Max 10%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		La preparazione è in funzione della macchina erogatrice.





Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.



Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
Tel: 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77

www.duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30