

Codice Scheda DUC044251T

Denominazione DUCOTONE SILVER

Descrizione Pittura murale batteriostatica superlavabile ad elevatissima copertura ed effetto vellutato. Gli ioni d'argento presenti nella pittura contrastano la contaminazione batterica della superficie pitturata con DUCOTONE SILVER. Antimuffa: contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una prevenzione protettiva dalla formazione di muffe e funghi.

Caratteristiche principali Elevata copertura, adesione e pennellabilità;
Effetto vellutato
Lavabilità >5000 colpi di spazzola;
Antigoccia;
Alta opacità;
Elevato potere mascherante;
Bassa presa di sporco;
Antimuffa;
Batteriostatica: efficace nel prevenire la proliferazione di batteri.

Classificazione (UNI 8681) B4. C.O.A.2.HB
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilacrilica.

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE di COV per DUCOTONE SILVER (cat. A/a): 30 g/L (2010). DUCOTONE SILVER contiene al massimo 30 g/L di COV.

Ciclo applicativo PARETI INTERNE MAI DIPINTE
(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...)
Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con STUCCO IN PASTA O POLVERE DUCOTONE, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente.
Nella generalità dei casi applicare una mano di DUCOBLOC ACRILICO, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di DUCOTONE SILVER. Nel caso di gesso nuovo e superfici incoerenti applicare sempre una mano di FISSATIVO DUCOTONE TOP GRIP.
PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA
Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporczia e stuccare le eventuali imperfezioni con STUCCO IN PASTA O POLVERE DUCOTONE, carteggiare e spolverare, procedendo come sopra indicato. Dopo carteggiatura isolare tutta la superficie con DUCOBLOC ACRILICO, quindi dopo 6-12 ore applicare almeno due mani di DUCOTONE SILVER.
PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI
Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di DUCOBLOC ACRILICO dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di DUCOTONE SILVER.

Consigli pratici Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.
Se i supporti sono molto assorbenti in interno applicare preventivamente una mano di DUCOBLOC ACRILICO, in esterno applicare un fissativo a solvente.
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente : < 80%;
temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto : < 10 di U.R.

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.



**Caratteristiche ed altre
informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60%
di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Molto Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,510 ÷ 1,570
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	12000 ÷ 19000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 60
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso (Bianco)	UNI 8906	58 ÷ 62
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		Max 0,5
Secco in profondità h		Max 12
Sovraverniciabilità h		Dopo 8
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		30 ÷ 35%
Applicazione a pennello % in volume		35 ÷ 45%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		40 ÷ 50%



PRESTAZIONI SICURE NORMATVA ITALIANA UNI 10795

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	97,0 Buono
Resa teorica per mano m ² /Lt	ISO 7254	16 ÷ 18
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	> 5000
Diffusione del vapore d'acqua W _{DD}	UNI 9396	260 g/m ² in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 100 micron secchi)	UNI 9399	0,03
Brillantezza gloss	UNI 9389	2 Molto Opaco
Presa di Sporco ΔL	UNI 10792	13,2 Media

PRESTAZIONI SICURE NORMATVA EUROPEA EN 13300

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Rapporto di Contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
Resa Kubelka-Munk m ² /Lt	ISO 6504-1	16
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza gloss	ISO 2813	2 Dead-matt
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Lunedì - Venerdì: 8.30 – 17.30



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.duco.it, E-mail: info@duco.it