



DUCOTONE STUCCO RASANTE

Stucco in pasta bianco pronto all'uso specifico per le rasature di muri e soffitti. Grazie alla sua particolare scorrevolezza è un ottimo livellante di superfici quali supporti interni a gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso e intonaci vari. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed assicura un ottimo ancoraggio alle pitture.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pronto all'uso
Applicazione facile e rapida
Ottima lavorabilità

CICLO APPLICATIVO

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture male ancorate ed in fase di distacco. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di utilizzare il fissativo DUCOBLOC ACRILICO per bloccare lo spolvero.
Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una leggera pressione uniforme e costante. Ad essiccazione avvenuta (dopo 10 ore) carteggiare per pareggiare la superficie.
In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive, con spessore massimo di 1,5 mm per ogni strato.
Dopo aver carteggiato, spazzolare bene, asportando ogni traccia di polvere, applicando altrimenti una mano di fissativo DUCOBLOC ACRILICO opportunamente diluito. Accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito e asciutto prima di procedere con il ciclo di pittura prescelto.

CONSIGLI PRATICI

Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo.
Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di acqua per evitarne l'indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare il prodotto.
Non rimettere nel contenitore residui secchi o sporchi
Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo. (La temperatura ottimale di applicazione è compresa da +5°C a +40°C).
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso, smaltire i contenitori vuoti ed eventuali rimanenze di prodotto secondo le disposizioni delle autorità locali.



CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI 20° C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.
Aspetto e finitura Gloss		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,800 ÷ 1,900
Viscosità		Tixotropico
Resa teorica per mano (per uno spessore di circa 1mm) m ² \Kg		1
Spessore secco consigliato micron per mano		1000 ÷ 1500
Punto di infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	12 mesi
Sovraverniciabilità h		Dopo 10 - 12 ore
Carteggiabilità h		Dopo 10 - 12 ore
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spatola % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
Tel: 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77

www.duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30