



## DUCOTONE POWER

Pittura lavabile, opaca, completamente smacchiabile. DUCOTONE POWER è formulato con speciali additivi che impediscono alle macchie di penetrare nel film di pittura. Basta intervenire con una spugna imbevuta di acqua e sapone neutro per eliminare facilmente le macchie più comuni come caffè, tè, olio, vino, ketchup, etc.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Smacchiabilità al 100%  
Finitura molto opaca  
Ottima copertura  
Etichettatura A+  
Lavabilità >20.000 colpi spazzola

*\*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).*



### CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B.4.C.0.A.2.IA  
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stirolo acrilica.

### CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.  
Valore limite UE di COV per DUCOTONE POWER (cat. A/a): 30 g/L (2010). DUCOTONE POWER contiene al massimo 30 g/L di COV.

### CICLO APPLICATIVO

**PARETI INTERNE**  
Ripulire accuratamente la superficie e stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa e in caso di necessità eseguire preventivamente uno specifico ciclo risanante con Ciclo Antimuffa Biogen.  
Applicare una mano di Fissativo Ducotone all'acqua opportunamente diluito.  
Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di Ducotone Power.

### CONSIGLI PRATICI

Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.  
Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.  
Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

### CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.  
Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C  
Umidità relativa dell'ambiente: < 75%  
Umidità del supporto: < 10 di U.R.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA



- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

### INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.  
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

### VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura lavabile smacchiabile in fase acquosa, con finitura opaca, a base di resine stirolo acriliche - Ducotone Power - del colore prescelto dalla D.L.  
Pittura con speciali additivi che impediscono alle macchie di penetrare nel film di pittura, smacchiabile, resistente all'abrasione, Classe 2 secondo ISO 11998, gloss <5 secondo ISO 2813.  
Classe A+ di emissione di sostanze volatili nell'aria, antilustraggio.  
L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer tipo Fissativo Ducotone.  
Ducotone Power si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 12÷13 Mq/L per mano.  
Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_ al Mq compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	1,360
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	7000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		Dopo 6
Superficie di applicazione		Interni Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile. Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.
Colori		Bianco, colori a sistema tintometrico
Diluente		Acqua
Strumenti per l'applicazione		Pennello: setola sintetica Rullo: pelo corto/pelo raso
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso. Diluire max al 10% (con serbatoio 15%-20%)
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso. Diluire max al 10%
Regolazioni, applicazioni a spruzzo per produttore <b>GRACO</b> 		<b>Settaggio per metrature contenute (singola parete - stanza) - Ugello FF LP</b> Ugello 416 Diluizione 0-10% Pressione 100-130 bar  <b>Settaggio per grandi metrature (&gt; stanza) - Ugello LP</b> Ugello 517 Diluizione 0-10% Pressione 120-140 bar
Regolazioni, applicazioni a spruzzo per produttore <b>WAGNER</b> 		<b>Macchina di riferimento verificata: SF23 pro, Pistola Vecto pro</b> Ugello Hea Pro Tip 415 Diluizione 10% Pressione 130 bar

**PRESTAZIONI SICURE NORMATVA ITALIANA UNI 10795**

<b>CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>DATI PRINCIPALI 20° C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.</b>
Rapporto di contrasto*	UNI 11271	94 medio
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \ Lt	ISO 7254	12 ÷ 13
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	> 20000 Ottima resistenza al lavaggio
Brillantezza gloss	UNI 9389	<5 Molto opaco
Presa di Sporco ΔL	UNI 10792	< 2 Basso

\* Riferito al bianco

**PRESTAZIONI SICURE NORMATVA EUROPEA EN 13300**

<b>CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>DATI PRINCIPALI 20° C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.</b>
Rapporto di Contrasto	ISO 6504-3	Classe 3
Resa Kubelka-Munk m <sup>2</sup> /Lt	ISO 6504-1	10
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza gloss	ISO 2813	<5 Molto opaco
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

**RESISTENZA PROVATA ALLE MACCHIE**

Per eliminare facilmente le macchie, dal momento della loro formazione, raccomandiamo di procedere entro i tempi indicati nella tabella seguente. Per la pulizia utilizzare un panno inumidito con acqua e del sapone neutro. Le macchie più insidiose (come quelle di vino rosso o caffè, o comunque per tempi di contatto maggiori di 30 minuti) sono rimosibili con un panno imbevuto con acqua e candeggina.

<b>Pulizia prima di :</b>	<b>5 min</b>	<b>30 min</b>	<b>24 h</b>
Pennarelli all'acqua	Scompare	Scompare	Scompare
Caffè	Scompare	Scompare	Leggermente visibile*
Thè	Scompare	Scompare	Scompare
Olio EVO	Scompare	Scompare	Scompare
Ketchup	Scompare	Leggermente visibile*	Leggermente visibile*
Sangue	Scompare	Scompare	Scompare
Coca Cola	Scompare	Scompare	Scompare
Aceto	Scompare	Scompare	Leggermente visibile*
Vino rosso	Scompare	Scompare	Scompare
Candeggina	Scompare	Scompare	Visibile

- Alcune tipologie di matite e/o inchiostro potrebbero non garantire l'eliminazione totale della macchia

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.