



SOLVI-BLOCK

Fissativo acrilico a solvente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Alta penetrazione Ancoraggio al supporto Resina acrilica Trasparente Pronto all'uso
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Primer fissanti Valore limite UE di COV per Solvi-Block (cat. A/h): 750 g/L (2010). Solvi-Block contiene al massimo 750 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione. Anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente. Ripulire accuratamente la superficie da polvere e altre sostanze che possano impedire la penetrazione del prodotto. Si applica su fondo perfettamente asciutto.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto. Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi Umidità del supporto: < 10 di U.R.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI	Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso. Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione del primer SOLVI BLOCK in fase solvente, a base di resine acriliche ed additivi stabilizzanti ed uniformanti di assorbimento. Idoneo per impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. SOLVI BLOCK si applica a pennello o rullo, con una resa indicativa pari a 4÷6 m2/lt. Prezzo in opera pari a € _____ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	ca. 0,820
Viscosità ISO Ø 3, s	UNI 8356	ca. 30
Resa teorica per mano m2 \ Lt (prodotto diluito)	ISO 7254	4 ÷ 6
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 21
Contenuto solidi % in peso	UNI 8906	8,2 ÷ 9,6
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		5 ÷ 6
Sovraverniciabilità h		Dopo 12 ÷ 24
Superficie di applicazione		Esterni Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile. Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.
Pulizia degli attrezzi		Lavare con solvente subito dopo l'uso.
Strumenti per l'applicazione		Pennello: setola sintetica Rullo: pelo corto
Incompatibilità conosciute		Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Colori		Trasparente
Legante		Acrilico
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso Miscelare prima dell'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.