



## SOLVI-BLOCK

Fissativo a solvente

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta penetrazione  
Ancoraggio al supporto  
Resina acrilica  
Trasparente

### CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

A.0.A.0.A.2.FA  
Vernice per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

### CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Primer fissanti  
Valore limite UE di COV per Solvi-Block (cat. A/h): 750 g/L (2010). Solvi-Block contiene al massimo 750 g/L di COV.

### CICLO APPLICATIVO

Rimescolare leggermente fino ad ottenere una massa omogenea.

#### SUPERFICI MURALI NUOVE OMOGENEE, FINITE A CIVILE:

Spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di sporco e polvere. Applicare una mano di SOLVI-BLOCK. Dopo 12-24 ore procedere con l'applicazione della finitura.

#### SUPERFICI MURALI CEMENTIZIE, DI MALTA BASTARDA, GIA' RIVESTITE O PARZIALMENTE DEGRADATE:

Se le condizioni della superficie da trattare non richiedono la completa asportazione della pittura o del rivestimento, si consiglia di spazzolare e spolverare. In presenza di muffe effettuare preventivamente un trattamento con BIOGEN PROTETTIVO ANTIMUFFA. Eseguire eventuali stuccature con materiali compatibili e lasciare stagionare. Applicare una o due mani di SOLVI-BLOCK. Dopo 12-24 ore procedere con l'applicazione della finitura.

### CONSIGLI PRATICI

Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;  
umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C.  
Applicare su supporti perfettamente asciutti.  
Nel caso di applicazione su superfici poco assorbenti, evitare la formazione di una pellicola traslucida.  
Applicare in maniera uniforme il prodotto. Un'applicazione non omogenea può tradursi nei casi più sfavorevoli in differenze cromatiche del prodotto di finitura.  
Non utilizzare per il consolidamento di pietre a vista (il prodotto esposto ai raggi U.V. ha la tendenza ad ingiallire).

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di SOLVI-BLOCK, fissativo uniformante e consolidante, ad elevata penetrazione, a base di resine acriliche in fase solvente. Adatto all'impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati cementizi e superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate, con un consumo medio di \_\_\_\_\_ L/m<sup>2</sup> da applicarsi al prezzo di € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.



CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Aspetto e finitura		Trasparente
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,800 ÷ 0,820
Viscosità ISO Ø 3, s	UNI 8356	25 ÷ 35
Resa teorica per mano m2 \ Lt	ISO 7254	4 ÷ 6
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 21
Contenuto solidi % in peso	UNI 8906	8,2 ÷ 9,6
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		5 ÷ 6
Sovraverniciabilità h		Dopo 12 ÷ 24
Superficie di applicazione		Interni/Esterni
Pulizia attrezzi		Diluyente sintetico S98
Colori		Trasparente
Legante		Acrilico
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.  
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

