



SILO-GRIP

Fissativo idrofobizzante a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici. Per le sue caratteristiche è particolarmente indicato come consolidante e come pre-trattamento per tutte le superfici dove si applichino prodotti della Linea Silossanici.

SILO-GRIP grazie al suo elevato potere penetrante, consolida i supporti in profondità, garantendo l'idrorepellenza e la permeabilità al vapore acqueo.

| | |
|---|--|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | Idrorepellente Alta permeabilità al vapore acqueo Migliora l'aderenza delle finiture silossaniche |
| CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE) | Primer fissanti. Valore limite UE di COV per SILO-GRIP (cat. A/h): 30 g/L (2010). SILO-GRIP contiene al massimo 30 g/L di COV. |
| CICLO APPLICATIVO | Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione; anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente. Ripulire accuratamente la superficie da polvere e altre sostanze che possano impedire la penetrazione del prodotto. Le vecchie pitture devono essere perfettamente aderenti. Applicare su fondo stagionato e asciutto. In caso di supporto poco assorbente diluire il prodotto nel rapporto massimo consentito (1÷1) |
| CONDIZIONI DI APPLICAZIONE | Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto. Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: < 75% Umidità del supporto: < 10 di U.R. |
| INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE | Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico |
| CONSIGLI PRATICI | Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata, si consiglia di aggiungere all'atto dell'applicazione a SILO-GRIP, che è incolore una piccola quantità di pittura murale. In questo modo si eviterà di lasciare delle aree scoperte. Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente. Non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C. Conservare il prodotto nella confezione originale ben chiuso ed al riparo dal gelo a temperatura compresa tra i +5°C e +30°C. |
| PRECAUZIONI DI SICUREZZA | <ul style="list-style-type: none">• Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.• Durante l'utilizzo del prodotto osservare le normali precauzioni, come indossare guanti ed indumenti adatti. |
| AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI | <ul style="list-style-type: none">• Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata (in quanto trasparente), si consiglia di aggiungere prima dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale (2%) in modo da renderlo tracciabile.• Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.• Tenere al riparo dal gelo.• Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso. |
| VOCI DI CAPITOLATO | Applicazione del fissativo consolidante per finiture silossaniche SILO-GRIP. A base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici. Idoneo per impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente e malte a base calce. SILO-GRIP si applica a pennello o rullo, con una resa teorica del 10÷15 m ² /lt (prodotto diluito). |

Prezzo in opera pari a € _____ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

| CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE | METODO | DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA |
|--|---------------|---|
| Massa volumica g/ml | ISO 2811-1 | ca. 1,00 |
| Viscosità Brookfield Cps | ASTM D 2196 | ca. 250 |
| Resa teorica per mano (prodotto diluito) m ² \ Lt | ISO 7254 | 10 ÷ 15 |
| Punto di Infiammabilità °C | UNI 8909 | Non infiammabile |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | UNI 10154 | Almeno 24 mesi |
| Coeff. Resistenza al passaggio del vapore acqueo | DIN 52615 | $\mu = 30$ |
| Assorbimento d'acqua capillare | DIN 52615 | W: 0,08 Kg/h ^{1/2} m ² |
| Secco al tatto h | | 1 |
| Secco in profondità h | | 5 ÷ 6 |
| Sovraverniciabilità h | | 24 |
| Superficie di applicazione | | Interni/Esterni |
| Strumenti per l'applicazione | | Pennello setola sintetica Rullo a pelo corto |
| Pulizia attrezzi | | Lavare con acqua subito dopo l'uso. |
| Colori | | Incolore |
| Diluente | | Acqua |
| Legante | | Acrisilossanico |
| Applicazione a rullo/pennello % in volume | | Max 1 ÷ 1 |



Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Via IV Novembre, 4 – 55016 Porcari (LU)
Tel: 199 11 99 55 – Fax 199 11 99 77

www.duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 – 17.30