QUARZO-PLEIN 2816

Pittura al quarzo ad alto potere riempitivo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Buona durezza; Buona copertura; Bassa presa di sporco; Per esterni;
SISTEMA TINTOMETRICO	E' possibile colorare QUARZO-PLEIN 2816 con il Sistema Tintometrico.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B4 C.O.A.2.FB Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Pitture per pareti esterne di supporto minerale Valore limite UE di COV per QUARZO-PLEIN 2816 (cat. A/c): 40 g/L (2010). QUARZO-PLEIN 2816 contiene al massimo 40 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	SUPERFICI MURALI ESTERNE MAI DIPINTE Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di SOLVI-BLOCK 2825. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di QUARZO-PLEIN 2816. SUPERFICI MURALI ESTERNE GIÀ DIPINTE Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione igienizzante antimuffa SANA-PROOF 2811. Dopo 6-12 ore livellare con malta fibrorinforzata antiritiro BETON-FIBRO R. Fissare con una mano di SOLVI-BLOCK 2825. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di QUARZO-PLEIN 2816.
CONSIGLI PRATICI	L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R. Non applicare su supporti esposti al sole o al vento battente.
RESISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA	Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 – 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 – 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di QUARZO-PLEIN 2816 con un consumo medio di _____ Lt/m^2 da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al m^2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI 20° C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,450 ÷ 1,700
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	25000 ÷ 32000
Resa teorica per mano m^2/Lt	ISO 7254	8 ÷ 10
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	50 ÷ 120
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Resistenza alla diffusione d'acqua S_D (spessore film 250 micron secchi)	ISO 7783-2	0,09 m Classe I (High secondo EN 1062-1)
Diffusione del vapore d'acqua W_{DD}	ISO 7783-2	277 g/m^2 in 24 h
Trattamento con ciclo 4h UV/60°, 4h condensa/40°C lampada UV-B, supporto fibrocemento pretrattato con SOLVI-BLOCK 2825	ASTM G 53	Conserva il colore per 1200 ore di UV-condensa (secondo ISO 7724) Resiste allo sfarinamento per 1200 ore di UV-condensa (secondo ISO 4628/6)
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 6
Superficie di applicazione		Esterni
Colori		Bianco, tinte a SistemaTintometrico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		20 ÷ 25%
Applicazione a pennello % in volume		20 ÷ 25%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		25 ÷ 30%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.