

Denominazione	STABIL-FIX MASK 2823
Descrizione	Fissativo Acrilico all'acqua Pigmentato.
Caratteristiche principali	Alto potere riempitivo e mascherante. Il sistema a cappotto "DUCOTHERM PV" di cui fa parte il prodotto, gode del Benestare ETA 11/0054.
Classificazione (UNI 8681)	B2. C.O.A.2.FB Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti Valore limite UE di COV per STABIL-FIX MASK 2823 (cat. A/h): 30 g/L (2010). STABIL-FIX MASK 2823 contiene al massimo 30 g/L di COV.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	PARETI MAI DIPINTE (intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo, cartongesso) Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente 1 o 2 mani di STABIL-FIX MASK 2823. PARETI DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Se la superficie non è particolarmente sfarinante, ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Applicare direttamente 1 o 2 mani di STABIL-FIX MASK 2823. PARETI DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Procedere quindi direttamente con 1 o 2 mani di STABIL-FIX MASK 2823.
Consigli pratici	Condizioni dell'ambiente e del supporto: <ul style="list-style-type: none">- temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;- umidità relativa dell'ambiente: < 80%;- temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;- umidità del supporto: max. 2%
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	Applicazione di STABIL-FIX MASK 2823 con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,430 ÷ 1,500
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	3500 ÷ 4500
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	55 ÷ 59
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Resa Teorica per mano Mq/lt	MPL 052 (ISO 7254)	12 ÷ 15
Fuori Polvere h	MPL 033	N. D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 1
Secco in profondità h	MPL 033	Max 24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	4 ÷ 6
Esterni \ Interni		Si \ Si
Colori		Bianco
Legante		Acrilstirenico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	5 ÷ 10 %
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	5 ÷ 10 %
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	5 ÷ 10 %

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.duco.it, e-mail: info@duco.it