

Denominazione	SMALTO SATINATO CLASSICO
descrizione	Smalto satinato per esterni ed interni a base di resine alchidiche-uretanizzate.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Alta protezione e durata;- Eccellente copertura;- Finitura satinata opaco / setosa.- Ottima resistenza meccanica.
Classificazione (UNI 8681)	B4. A.O.B.1.B.BA Pittura per finitura in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucida, con pigmentazione attiva con il supporto, alchidica, uretanica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV per Smalto Satinato Classico (cat. A/d): 300 g/L (2010). Smalto Satinato Classico contiene al massimo 300 g/L di COV.
Ciclo applicativo	<p>FERRO NUOVO: lasciare arrugginire la superficie per favorire il distacco della calamina. Togliere completamente la ruggine con spazzola di ferro o altri mezzi abrasivi. Procedere all'applicazione di due mani di antiruggine, dando preferibilmente la prima a pennello. Applicare quindi due mani di smalto a distanza di 24 ore l'una dall'altra, carteggiando leggermente dopo la prima mano.</p> <p>FERRO VERNICIATO: pulire con cura la superficie con acqua e detergente. Eliminare eventuale vernice in fase di distacco, spazzolare e carteggiare tali zone ed applicare una o due mani di antiruggine. Carteggiare e procedere all'applicazione di una o due mani di prodotto.</p> <p>LEGNO NUOVO ALL'ESTERNO: carteggiare e trattare il supporto con impregnante per legno, lasciare essiccare completamente e carteggiare di nuovo. Applicare quindi due o più mani di prodotto, intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p>LEGNO NUOVO ALL'INTERNO: trattare il supporto con impregnante per legno, lasciare essiccare completamente e carteggiare a fondo. Applicare una o due mani di pittura opaca di fondo. Applicare infine due mani di prodotto, intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p>LEGNO VERNICIATO: pulire accuratamente il supporto con acqua e detergente. Eliminare eventuali parti in fase di distacco, stuccare ove è necessario e carteggiare a fondo. Applicare infine due mani di prodotto, intervallate da una leggera carteggiatura.</p>
Consigli pratici	<p>Per ottenere ottimi risultati nell'applicazione, si consiglia di arrivare agli spessori finali desiderati in più mani a film sottile, rispettando i tempi raccomandati e carteggiando tra una mano e l'altra. Prestare attenzione a ricoprire perfettamente e in modo uniforme con il prodotto le superfici da verniciare senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti (dai quali potrebbe iniziare un processo di deterioramento del film e del supporto).</p> <p>La finitura ed il gloss desiderato si ottengono dopo 4/5 giorni dall' applicazione.</p> <p>Condizioni raccomandate per l'applicazione: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; supporto asciutto.</p>
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

SMALTO SATINATO CLASSICO

Codice scheda IMA162576T

Rev.02 del 01.04.2021 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss	UNI 9389	Satinato 15 ÷ 20
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,000 ÷ 1,400
Viscosità ISO Ø 8 , s	UNI 8356	25 ÷ 35
Resa teorica per mano mq \ lt	ISO 7254	16 ÷ 18
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	35 ÷ 40
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 21
Contenuto solidi % in peso (Rif. al Bianco 900)	UNI 8906	73 ÷ 77
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Fuori Polvere h		Max. 1
Secco al tatto h		Max. 6
Secco in profondità h		Max. 12
Sovraverniciabilità h		Dopo 24
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Cartella colori per tinte Ready Mix, colori con il sistema tintometrico Color Touch
Legante		Alchidico - uretanizzato
Pulizia attrezzi		DiluenPlus
Diluyente		DiluenPlus
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso.
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso.

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Lunedì - Venerdì: 8.30 – 17.30



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it