



ANTIRUGGINE CLASSICA

Codice Scheda IT_IMA162717T

Rev. 02 del 30-06-2021

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Antiruggine per Ferro e Ghisa. Formulata con materie prime selezionate e speciali pigmenti altamente anticorrosivi che garantiscono resistenza e protezione del supporto anche in presenza di elevata umidità.		
Destinazione d'uso	<ul style="list-style-type: none">• Interno/Esterno• Ferro		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">• Buon potere anticorrosivo• Forte aderenza• Alta protezione• Facile da applicare• Pronta all'uso		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorica per mano	ISO 7254	7÷9 m ² /L
Colori disponibili	Grigio, Rosso Ossido, Arancione		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	<ul style="list-style-type: none">• Applicazione a pennello: pronto all'uso• Applicazione a rullo: pronto all'uso		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello con setola naturale• Rullo di spugna specifico per smalti a solvente		
Preparazione del supporto	<ul style="list-style-type: none">• FERRO NUOVO e GHISA<ul style="list-style-type: none">• Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio.• Pulire la superficie avvalendosi di un panno imbevuto con acetone.• SUPERFICI GIÀ VERNICATE<ul style="list-style-type: none">• Carteggiare meticolosamente la superficie d'intervento• Asportare eventuali strati sfoglianti.• Pulire e sgrassare la superficie avvalendosi di un panno imbevuto ad acetone.		
Sistema di applicazione	Applicazione di 2 mani di ANTIRUGGINE CLASSICA , stendere bene il prodotto, a seguire effettuare una leggera carteggiata tra la prima e la seconda mano. <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: 1 h• Secco in profondità: 9 h		

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.maxmeyer.it – info@cromology.it



ANTIRUGGINE CLASSICA

Codice Scheda IT_IMA162717T

Rev. 02 del 30-06-2021

Pag. 2 di 3

	<ul style="list-style-type: none">• Sovraverniciabilità: 24 ore
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <75%• Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Con Azzurra Acquaragia subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

Avvertenze

Nessuna

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione (UNI 8681)	B.2.A.0.B.2.B.AB Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, Opaco, con pigmentazione attiva con il supporto, alchidica.		
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV per ANTIRUGGINE CLASSICA (cat. A/i): 500 g/L (2010). ANTIRUGGINE CLASSICA contiene al massimo 500 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca.1.360 g/ml
	Viscosità ISO Ø 8	ISO 2431	ca. 36 s
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	40÷50 micron per mano

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it



ANTIRUGGINE CLASSICA

Codice Scheda IT_IMA162717T

Rev. 02 del 30-06-2021

Pag. 3 di 3

	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		Alchidico

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.