

Codice Scheda IMA164064T

<b>Denominazione</b>	<b>PITTURA ACRILICA</b>
<b>Descrizione</b>	Idropittura superlavabile, acrilica liscia.
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aspetto liscio vellutato;</li><li>- Superlavabile non screpola;</li><li>- Idrorepellente ottima in esterno;</li><li>- Elevato potere coprente.</li></ul>
<b>Sistema tintometrico</b>	E' possibile colorare Pittura Acrilica con il sistema tintometrico Color Touch.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B.4 C.0.A.2.FB Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per Pittura acrilica (cat. A/a): 30 g/L (2010). Pittura acrilica contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<b>MURI NUOVI</b> Spazzolare la superficie da pitturare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. <i>In esterno:</i> Livellare le imperfezioni con malta cementizia. Quando il muro è perfettamente asciutto applicare una mano di Fissativo Classico Imax. Dopo 4-6 ore applicare almeno 2 mani di PITTURA ACRILICA. <i>In interno:</i> Livellare le imperfezioni ( fori, crepe, cavillature) con dello stucco , operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Applicare una mano di Fissativo Acrilico Imax. Dopo 4-6 ore applicare almeno 2 mani di PITTURA ACRILICA. <b>MURI PITTURATI</b> Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente. <i>In esterno:</i> in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con detergente antimuffa. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia. Livellare le imperfezioni con malta cementizia. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di Fissativo Classico Imax. Dopo 4-6 ore applicare due mani di PITTURA ACRILICA. <i>In interno:</i> livellare le eventuali imperfezioni con dello stucco, carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Applicare una mano di Fissativo Acrilico Imax, quindi dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di PITTURA ACRILICA.
<b>Consigli pratici</b>	Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente. Condizione dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. 5°C / max. 35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 80%; temperatura del supporto: min. 5°C / max. 35°C; umidità del supporto: < 10 di U.R.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,360 ÷ 1,46
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	12000 ÷ 19000
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	>10000 Ottima resistenza al lavaggio
Resa teorica per mano mq/lt	ISO 7254	15 ÷ 18
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 60
Punto di infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Trattamento con ciclo 4h UV/60°, 4h condensa/40°C lampada UV-B, supporto fibrocementato pretrattato con fissativo Classico	ASTM G 53	Conserva il colore per 1200 ore di UV-condensa (secondo ISO 7724). Resiste allo sfarinamento per 1200 ore di UV-condensa (secondo ISO 4628/6)
Secco al tatto h		Max 0,5
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		12 ÷ 24
Esterni / Interni		Si / Si
Colori disponibili		Bianco, colori con il sistema tintometrico Color Touch.
Legante		Acrilistirenico
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo e pennello % in volume		Per tinte Base Pastello (Bianco): Max 30%; Per tinte Base Media: Max 20 %; Per tinte Base Neutra: Max. 10 %.

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Lunedì - Venerdì: 8.30 – 17.30



Cromology Italia S.p.a.  
Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)