



## Acrilica Liscia

Codice Scheda IMA165027T

Rev. 02 del 07.07.2021  
Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
<b>Descrizione</b>	Pittura acrilica per esterno ad elevata lavabilità. Ideale per ottenere una finitura liscia e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.		
<b>Destinazione d'uso</b>	Esterno		
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta adesione</li> <li>Elevata lavabilità</li> <li>Mascherante</li> </ul>		
<b>Dati tecnici principali – Prestazioni Sicure Normativa Europea (EN 13300)</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
	Resa KubelKa Munk.	ISO 6504-1	8 m <sup>2</sup> /L
	Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	99,3 (a 8 m <sup>2</sup> /l)
	Brillantezza	ISO 2813	< 5 Molto Opaco
	Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
<b>Colori disponibili</b>	Bianco		
POSA IN OPERA			
<b>Diluizione e preparazione del prodotto</b>	Con acqua <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione a pennello: 30÷40% in volume.</li> <li>Applicazione a rullo: 20÷30% in volume.</li> </ul> Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito		
<b>Strumenti per l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pennello: setola sintetica</li> <li>Rullo: pelo corto/pelo raso</li> </ul>		
<b>Ciclo Applicativo</b>	<b>SUPERFICI MURALI ESTERNE</b> Asportare eventuali strati non aderenti, se necessario spazzolare energicamente il supporto o lavare la superficie con idropulitrice. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con la soluzione antimuffa Bioactive. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e consolidare il supporto applicando una mano di FISSATIVO ACRILICO MAXMEYER opportunamente diluito con acqua. Applicare almeno due mani di ACRILICA LISCIA. <ul style="list-style-type: none"> <li>Secco al tatto: max 30 min</li> <li>Secco in profondità: max 24 h</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sovraverniciabilità: dopo 6 h</li></ul>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore al 75%.</li><li>• Applicare su fondi omogenei, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto;</li><li>• Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il processo di carbonatazione naturale. Anche i rappezzi nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente.</li><li>• Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da condizioni climatiche avverse e dalla polvere per almeno 48 ore.</li><li>• umidità del supporto: &lt; 10 di U.R.</li></ul>
<b>Incompatibilità conosciute</b>	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li></ul>
<b>Avvertenze/Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.</li><li>• Applicare un unico lotto o richiedere la continuazione di partita.</li><li>• In caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o dei giunti tecnici.</li><li>• Proteggere con teli la finitura dalla pioggia, dal gelo, nebbia, rugiada e dalla polvere, per almeno le prime 48 ore (fino ad essiccazione completa).</li><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li><li>• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.</li><li>• Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 6-7 giorni dall'applicazione.</li><li>• Evitare l'applicazione sotto il sole diretto, o giornate particolarmente ventose.</li></ul>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE di COV per ACRILICA LISCIA (cat. A/a): 30 g/L (2010). ACRILICA LISCIA contiene al massimo 30 g/L di COV.

<b>Altre informazioni tecniche</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,58 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 25500 cps
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

<b>Prestazioni sicure normativa Italiana (UNI 10795)</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Rapporto di contrasto	M.U. 1631	97,5 Buono
	Resa teorica per mano	ISO 7254	12 ÷ 14 m <sup>2</sup> /l
	Lavabilità	UNI 10560	> 5000 colpi spazzola Ottima resistenza al lavaggio
	Presa di sporco ΔL	UNI 10792	> 15 Alta

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.