



SMALTO SATINATO ALL'ACQUA

Codice Scheda LOS195122

Rev.03 del 05/05/2023

Pag. 1 di 3

SCHEDA TIPO FINITURA ACQUA			
Descrizione	Smalto satinato all'acqua formulato con pigmenti inalterabili alla luce. Indicato per la decorazione di arredi in interno, realizzati in ferro o legno. Rapido nell'asciugatura e con formula inodore.		
Destinazione d'uso	Interno <ul style="list-style-type: none">• Ferro• Legno		
Caratteristiche principali	La speciale formula acrilica rinforzata con poliuretani rende il prodotto particolarmente performante e resistente. Smalto satinato all'acqua è inodore, resistente all'ingiallimento e rapido in essiccazione. <ul style="list-style-type: none">• Rapida essiccazione• Inodore;• Elevata resistenza		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura	UNI EN ISO 2813	Satinato 15 ÷ 25 gloss
	Resa teorica per mano	ISO 7254	13 m ² /L
Colori disponibili	Bianco, disponibile in 8 colori READY MIX		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Con acqua <ul style="list-style-type: none">• Applicazione a pennello: pronto all'uso, eventualmente diluire al max 5%• Applicazione a rullo: pronto all'uso, eventualmente diluire al max 5%		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello con setola naturale o sintetica• Rullo di spugna specifico per smalti all'acqua		
Preparazione del supporto	<ul style="list-style-type: none">• FERRO NUOVO<ul style="list-style-type: none">- Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio.- Pulire la superficie con un panno imbevuto con acetone.- Applicare due mani di Fondo Metallo• SUPERFICI GIÀ VERNICATE<ul style="list-style-type: none">- Carteggiare meticolosamente la superficie d'intervento- Asportare eventuali strati sfoglianti.- Pulire la superficie con un panno imbevuto con acetone.- Applicare preventivamente una mano di Fondo Metallo		

SMALTO SATINATO ALL'ACQUA

Codice Scheda LOS195122

Rev.03 del 05/05/2023

Pag. 2 di 3

	<ul style="list-style-type: none">• LEGNO A VISTA NUOVO<ul style="list-style-type: none">- Applicare una mano di Impregnante protettivo all'acqua- Levigare con carta abrasiva il pelo del legno e pulire con panno umido la superficie.• LEGNO A COPRIRE<ul style="list-style-type: none">- Carteggiare leggermente la superficie e ripulire con panno umido.- Applicare 2/3 mani di Fondo per legno all'acqua intervallate da leggera carteggiatura.- Pulire con panno umido la superficie prima della verniciatura
Sistema di applicazione	Applicazione di 2 mani di SMALTO SATINATO , stendere bene il prodotto, effettuare una leggera carteggiatura tra la prima e la seconda mano. <ul style="list-style-type: none">• Fuori polvere: max 1/2 h• Secco al tatto: 1 h• Secco in profondità: max 12 h• Sovraverniciabilità: 6h - Su supporti poco assorbenti almeno 24 h
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <75%• Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Immergere gli attrezzi in una quantità minima d'acqua.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze	Nessuna
ALTRE INFORMAZIONI	
Classificazione (UNI 8681)	B.4.C.0.A.1.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, satinata, acrilica, poliuretana.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 - Fax 199.119977

www.lospecialistadimc.it

E-mail: info@lospecialistadimc.it



SMALTO SATINATO ALL'ACQUA

Codice Scheda LOS195122

Rev.03 del 05/05/2023

Pag. 3 di 3

	Valore limite UE di COV per SMALTO SATINATO (cat. A/d): 130 g/L (2010). SMALTO SATINATO contiene al massimo 130 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,22 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 3500 cps
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		Acrilico/Poliuretano

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.