



SMALTO BRILLANTE

Codice Scheda LOS195124T

Rev. 03 del 23/08/2021

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Indicato per la decorazione e la manutenzione di cancelli, ringhiere, portoni, ed in generale elementi in ferro e legno che si trovano all'esterno dell'abitazione. Grazie all'elevata resistenza agli agenti atmosferici il prodotto garantisce un risultato durevole nel tempo; il colore non ingiallisce e conserva la propria tonalità originaria.		
Destinazione d'uso	Esterno (Ferro e Legno)		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">• Resistenze alle intemperie• Ottima copertura• Non ingiallisce		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura	UNI EN ISO 2813	Brillante >90
	Resa teorica per mano	ISO 7254	13÷16 m ² /L
Colori disponibili	Cartella colori per tinte Ready Mix		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	<ul style="list-style-type: none">• Applicazione a pennello: pronto all'uso.• Applicazione a rullo: pronto all'uso.		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello con setola naturale• Rullo di spugna specifico per smalti a solvente		
Preparazione del supporto	<ul style="list-style-type: none">• FERRO NUOVO<ul style="list-style-type: none">- Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica.- Pulire la superficie avvalendosi di un panno imbevuto con acetone.- Applicare due mani di Fondo antiruggine a solvente.- Applicare due mani di smalto a distanza di 24 ore l'una dall'altra, carteggiando leggermente dopo la prima mano• FERRO GIÀ VERNICIATO<ul style="list-style-type: none">- Carteggiare meticolosamente la superficie d'intervento- Asportare eventuali strati sfoglianti.- Pulire la superficie con un panno imbevuto con acetone.- Applicare preventivamente una mano di Fondo antiruggine a solvente.• LEGNO A VISTA NUOVO		

SMALTO BRILLANTE

Codice Scheda LOS195124T

Rev. 03 del 23/08/2021

Pag. 2 di 3

	<ul style="list-style-type: none">- Applicare una mano di Impregnante a solvente incolore.- Levigare con carta abrasiva il pelo del legno e pulire con panno umido la superficie.• LEGNO A COPRIRE<ul style="list-style-type: none">- Carteggiare leggermente la superficie e ripulire con panno umido.- Applicare almeno 2 mani di Fondo per legno a solvente intervallate da leggera carteggiatura.- Pulire con panno umido la superficie prima della verniciatura.
Sistema di applicazione	Applicazione di 2 mani di SMALTO BRILLANTE , stendere bene il prodotto, a seguire effettuare una leggera carteggiata tra la prima e la seconda mano. <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: 5 h• Secco in profondità: max 24 h• Sovraverniciabilità: Dopo 24 ore
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.• Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <75%• Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Con solvente subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di solvente.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze	Nessuna
ALTRE INFORMAZIONI	
Classificazione (UNI 8681)	B4.A.0.B.0.AB Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, alchidica.

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.lospecialistadimc.it
E-mail: info@lospecialistadimc.it



SMALTO BRILLANTE

Codice Scheda LOS195124T

Rev. 03 del 23/08/2021

Pag. 3 di 3

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV per SMALTO BRILLANTE (cat. A/d): 300 g/L (2010). SMALTO BRILLANTE contiene al massimo 300 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	UNI 2811-1	ca. 1,120 g/ml
	Viscosità ISO Ø 8	UNI 2131	ca. 30 s
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30÷35 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	>21
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		Alchidico

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.lospecialistadimc.it
E-mail: info@lospecialistadimc.it

