

Denominazione	BASE BIANCA TRASPIRANTE
Descrizione	Pittura murale traspirante per interni ad alta copertura effetto opaco
Caratteristiche principali	- Pronta all'uso - Buona copertura - Facile da applicare
Classificazione (UNI 8681)	B4. C.O.A.2.HD Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per BASE BIANCA TRASPIRANTE (cat. A/a): 30 g/L (2010). BASE BIANCA TRASPIRANTE contiene al massimo 30 g/L di COV.
Ciclo applicativo	PARETI MAI DIPINTE (intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...) asportare il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo acrilico (tipo FISSATIVO MURALE), dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di BASE BIANCA TRASPIRANTE. Nel caso di gesso nuovo e superfici incoerenti, applicare sempre una o due mani di fissativo acrilico al massimo della diluizione. PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni. Dopo carteggiatura isolare le parti stuccate con una mano di fissativo acrilico (tipo Fissativo Murale), se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario trattare tutta la superficie con fissativo acrilico (tipo Fissativo Murale). Dopo 4-6 ore, applicare almeno due mani di BASE BIANCA TRASPIRANTE. PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di fissativo acrilico (tipo Fissativo Murale), dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di BASE BIANCA TRASPIRANTE.
Consigli pratici	Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso incrociando le pennellate. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 80%; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto: < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,440 ÷ 1,500
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	3000 ÷ 5000
Resa teorica per mano m ² \ L	ISO 7254	10 ÷ 12
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 0.5
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		6 ÷ 8
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Colorabile a tintometro in 150 tinte
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Servizio Clienti**Lunedì – Venerdì 8:30-17:30**

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.lospecialistadimc.it, E-mail: info@lospecialistadimc.it