



SMALTI

VULKEOL ALLUMINIO

DESCRIZIONE	Smalto sintetico acrilico super coprente ad alte prestazioni.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Lunga durata in esterno;• Evita la formazione di ruggine
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV per VULKEOL ALLUMINIO (cat. A/d): 500 g/L (2010). VULKEOL ALLUMINIO contiene al massimo 500 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	FERRO NUOVO Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio. Pulire la superficie avvalendosi di un panno imbevuto con acetone. Applicare due mani di fondo antiruggine MINIOMAX ANTIRUGGINE A SOLVENTE . FERRO GIÀ VERNICIATO Carteggiare meticolosamente la superficie d'intervento Asportare eventuali strati sfoglianti. Pulire la superficie con un panno imbevuto con acetone. Applicare preventivamente una mano di fondo antiruggine MINIOMAX antiruggine a solvente .
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicazione di 2 mani di VULKEOL ALLUMINIO , stendere bene il prodotto, a seguire effettuare una leggera carteggiata tra la prima e la seconda mano. <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 8 h• Secco in profondità: max 24 h• Sovraverniciabilità: dopo 24 h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <75%• Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C
CONSIGLI PRATICI	Prestare attenzione a ricoprire perfettamente e in modo uniforme con il prodotto le superfici da verniciare senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti (dai quali potrebbe iniziare un processo di deterioramento del film e del supporto).
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Con solvente subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di solvente
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di smalto satinato a base di resine acriliche in fase solvente, tipo VULKEOL ALLUMINIO , applicato su metallo, previo trattamento del supporto con fondo idoneo, al prezzo di €/m ² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.



SMALTI

VULKEOL ALLUMINIO

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Metallico - alluminio 20 ÷ 25
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,025 g/ml
Viscosità ISO Ø 8	ISO 2431	ca. 34 s
Resa teorica per mano	ISO 7254	13÷16 m ² /L
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	>21
Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30÷35 micron per mano
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interni/Esterni
Colori		Alluminio 0203
Diluyente		Diluyente sintetico
Legante		Acrilico
Applicazione a rullo (specifico per smalti a solvente) % in volume		pronto all'uso
Applicazione a pennello (setola naturale) % in volume		pronto all'uso
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.




Codice scheda:
MAX020451T
Rev. 02 del 22.03.2023
Pag. 3 di 3

SMALTI

VULKEOL ALLUMINIO

Servizio Clienti



Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it