



FONDI E ANTIRUGGINI

BIANCOMAX

DESCRIZIONE	Fondo riempitivo per legno.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Alto potere riempitivo.• Ottima carteggiabilità.• Alta copertura
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer. Valore limite UE di COV per Biancomax (cat. A/g): 350 g/L (2010). Biancomax contiene al massimo 350 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	LEGNO A COPRIRE <ul style="list-style-type: none">- Carteggiare accuratamente la superficie e ripulirla completamente dai residui di lavorazioni;- Applicare una mano di Active Impregnante a Solvente per nutrire e consolidare il manufatto;- In caso di necessità stuccare eventuali irregolarità del legno; carteggiare ulteriormente le parti stuccate per livellare la superficie;- Carteggiare le parti stuccate per livellare la superficie ed eventuali rialzi di pelo del legno.
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicazione di 2 mani di BIANCOMAX, avendo cura di stendere bene il prodotto e carteggiando leggermente dopo ogni mano correttamente essiccata. Dopo 24h dall'ultima mano di BIANCOMAX sarà possibile procedere all'applicazione della finitura. <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 1h• Secco in profondità: 24h• Sovraverniciabilità: 16÷18h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <75%• Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di fondo opaco a base di resine alchidiche in fase solvente, tipo BIANCOMAX , applicato su legno in interno oppure esterno ma protetto dalle intemperie e dal sole diretto, previa idonea preparazione del supporto, al prezzo di €/m ² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico



FONDI E ANTIRUGGINI

BIANCOMAX

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opaco
Resa teorica per mano m ² /L	ISO 7254	7÷9 m ² /L
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,68 g/ml
Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	50÷60 micron per mano
Viscosità ISO Ø 8	ISO 2431	ca. 30 s
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	>21
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interni/Esterni
Colori		Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico
Legante		Alchidico
Pulizia attrezzi		Solvente
Diluyente		Azzurra acquaragia dearomatizzata.
Applicazione a rullo % in volume		pronto all'uso eventualmente diluire al max 5%
Applicazione a pennello % in volume		pronto all'uso eventualmente diluire al max 5%
Applicazione a spruzzo % in volume		la preparazione è in funzione della macchina erogatrice.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it