



STUCCO

STUCCOFORTE CLASSIC in pasta

DESCRIZIONE	Stucco in pasta bianco pronto all'uso per interni di facile applicazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	STUCCOFORTE CLASSIC in pasta è indicato per la preparazione dei supporti in legno e muro con problematiche, quali buchi, piccole crepe ed altri inestetismi. <ul style="list-style-type: none">• Pronto all'uso;• Non screpola• Facilmente rasabile e carteggiabile
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, efflorescenze saline o eventuali tracce di grasso, oli o cere. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
CICLO APPLICATIVO	Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane RIPARAZIONI DEL SUPPORTO: Per riempire crepe o cavillature, compensare piccole asperità del supporto, chiudere eventuali fori, si consiglia di applicare previa imprimitura delle parti da trattare con fissativo acrilico, il prodotto in pasta con spatola in acciaio, in più strati a seconda dello spessore necessario. RASATURA DEL SUPPORTO: Applicare con spatola il prodotto a rasare, premendo sull'attrezzo con una pressione leggera ma costante. Ad essiccazione avvenuta carteggiare a superficie per restituire planarità al supporto rasato. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di applicare più mani. Dopo la carteggiatura, spazzolare bene e accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito e asciutto. <ul style="list-style-type: none">• Carteggiabilità: dopo 2 h• Secco in profondità: max 24 h• Sovraverniciabilità: 6÷8 h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• L'umidità relativa particolarmente elevata può allungare i tempi di stagionatura.• Non superare lo spessore consigliato (1/1,5 mm).• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo.• Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di acqua per evitarne l'indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare il prodotto.• Non mescolare nel contenitore residui secchi o sporchi.• Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo. (La temperatura ottimale di applicazione è compresa da +5°C a +30°C).• Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">• L'umidità relativa particolarmente elevata può allungare i tempi di stagionatura.• Non superare lo spessore consigliato (1/1,5 mm).• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo.• Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di acqua per evitarne l'indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare il prodotto.• Non mescolare nel contenitore residui secchi o sporchi.• Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo. (La temperatura ottimale di applicazione è compresa da +5°C a +30°C).• Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Supporti in gesso, verniciati o contenenti Sali. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.



STUCCO

STUCCOFORTE CLASSIC in pasta

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare il medico.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di stucco di riempimento/rasante STUCCOFORTE CLASSIC in pasta, a base di leganti sintetici.
STUCCOFORTE CLASSIC in pasta è pronto all'uso, imprimere il supporto da trattare preventivamente con MAXFIX ACQ.
Consumo indicativo circa 1,0 kg/m² per 1 mm di spessore.
Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opaco
Resa teorica per mano (per uno spessore di circa 1mm)		1,0 m ² /Kg
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,830 kg/L
Viscosità		Tixotropico
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Spessore secco consigliato (micron per mano)		1000 ÷ 1500
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco
Legante		Vinilversatato
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spatola		Pronto all'uso mescolare totalmente l'impasto prima dell'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it