

Denominazione	STUCCOFORTE CLASSIC in pasta
Descrizione	Stucco bianco in pasta per legno e muro.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Facile da livellare;- Facile da carteggiare;- Non screpola e non si ritira.
Ciclo applicativo	Su supporti già verniciati rimuovere eventuali pitture male ancorate o in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni applicando e rasando con una spatola. A essiccazione avvenuta (circa 2/4 ore) carteggiare per pareggiare la superficie. In caso di spessori elevati (oltre 3 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive. Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e procedere con il ciclo di pitturazione prescelto.
Consigli pratici	Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : > 10 di U.R Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di acqua per evitarne l'indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare il prodotto. Non rimettere nel contenitore residui secchi o sporchi Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,780 ÷ 1,880
Viscosità		Tixotropico
Resa teorica per mano (per uno spessore di circa 1 mm) m ² \ Kg		1 ÷ 2
Spessore secco consigliato micron per mano		1000 ÷ 1500
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco in profondità H		24
Sovraverniciabilità H		6 ÷ 8
Carteggiabilità H		Dopo 2
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco
Legante		Vinilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spatola		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it