Denominazione **ZINKO SPRAY**

Descrizione Pittura aerosol acrilica protettiva ad alta concentrazione di polvere di zinco.

Caratteristiche principali

Alta copertura;
Anticorrosivo;
Zincante a freddo;
Prodotto non idoneo per carrozzeria.

Ciclo applicativo

Superfici idonee: ferro, lamiera zincata, ghisa.
Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare ed asportare l'eventuale vernice in fase di distacco. Ove possibile carteggiare con carta abrasiva per favorire l'adesione della vernice al supporto.
Dopo circa 24 ore si piò procedere alla finitura con smalti sintetici.

Consigli pratici

Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagnomaria (20-25°C) mai a contatto diretto con una fiamma.
Agitare bene la bombola per 1-2 minuti prima dell'uso. Non applicare in presenza di umidità ed a temperatura inferiore a 15°C. Spruzzare tenendo la bombola in posizione verticale ed a distanza di circa 30 cm dal supporto. Per evitare colature applicare con passate leggere, incrociate ed intervallate di qualche minuto. Tra una passata e l'altra agitare la bombola.
Pulire eventuali macchie di vernice ancora fresche con Diluente Nitro e/o Acetone.

Precauzioni di sicurezza

- Recipiente sotto pressione .
- Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.
- Evitare di inalare e spruzzare negli occhi.
- Non fumare.
- Non respirare gli aerosol.
- Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni di legge

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	**Metodo**	**Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**
Aspetto e finitura		Brillante o Opaco
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL (ISO 2808)	25 ÷ 35
Punto di Infiammabilità °C	MPL (UNI 8909)	< 21
Resa teorica per mano mq\ conf.	MPL 062	1,8 ÷ 2,2
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno di 24 mesi
Secco in profondità h	MPL 060	Max 24
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Zincatura chiara
Legante		Acrilico
Tipo propellente		Propano, Butani
Applicazione spray		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

MaxMeyer

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it