



LEGNO

WOODPLEIN TURAPORI

DESCRIZIONE	TURAPORI è un protettivo trasparente, riempie le asperità del supporto trattato restituendo un effetto levigato alla superficie. A base di resine acriliche è studiato per la preparazione del fondo nelle finiture legno, per interno. Esalta le naturali venature del legno.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Ottimo potere riempitivo.• Ottima carteggiabilità.• Leviga la superficie del legno.• Non ingiallisce.• Rapida essiccazione.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer. Valore limite UE di COV per TURAPORI (cat. A/g): 30 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	LEGNO NUOVO: Effettuare una leggera carteggiata del supporto, in caso di unto o grasso, rimuovere con panno imbevuto all'acetone le impurità presenti, a legno asciutto effettuare una leggera carteggiata. LEGNO GIÀ VERNICIATO: Eliminare ogni strato di vernice presente fino a portare a nudo la superficie lignea. Livellare le imperfezioni e lisciare la superficie con cartavetro.
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicare strati di medio spessore, carteggiando leggermente tra una mano e l'altra. Il numero delle mani da applicare varia in funzione dell'assorbimento del legno. L'applicazione del successivo strato di finitura è consigliabile dopo almeno 8 ore dopo l'ultima mano, previa carteggiatura. <ul style="list-style-type: none">• Secco in profondità: max 4÷6 h• Sovraverniciabilità: 8 h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto o altre sostanze inquinanti.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: < 75%• umidità del supporto: < 10 di U.R.
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">• Legni non perfettamente stagionati dovranno essere ripuliti da eventuali versamenti di resina, grasso e unto, avvalendosi di un panno imbevuto ad acetone.• Eventuali legni pretrattati con prodotti a cera dovranno essere trattati con de-cerante.• Le vecchie pitture devono essere completamente asportate tramite sverniciatore, smerigliatrice o carta vetro.• Applicare su legno perfettamente asciutto.• Il prodotto è pronto all'uso.• Agitare bene prima dell'uso.• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e max +35°C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di TURAPORI in fase acquosa, a base di resine acriliche. Idoneo per impiego su legni nuovi e stagionati, TURAPORI si applica a pennello, rullo, o a spruzzo con una resa indicativa pari a 5÷6 m ² /Lt per mano di prodotto. Prezzo in opera pari a € _____ al m ² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



LEGNO

WOODPLEIN TURAPORI

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Trasparente/Opalescente
Resa teorica per mano	ISO 7254	5÷6 m ² /Lt (in funzione dell'assorbimento del legno)
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,025 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 2750 cps
Resa teorica per mano	ISO 7254	5÷6 m ² /Lt (in funzione dell'assorbimento del legno)
Brillantezza	ISO 2813	Brillante 80 - 90 Gloss
Punto di Infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interno
Colori		Trasparente
Legante		Acrilico
Diluente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua subito dopo l'uso
Applicazione a rullo % in volume		pronto all'uso, max 5%
Applicazione a pennello % in volume		pronto all'uso, max 5%
Applicazione a spruzzo % in volume		la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30


Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it