

Idropitture antimuffa**BIOCASACOLOR****CARATTERISTICHE
PRINCIPALI**

Pittura murale lavabile antimuffa per interni: contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una prevenzione protettiva dalla formazione di muffe e funghi.

- Finitura opaca ad alto punto di bianco;
- Ideale per locali umidi o poco areati;
- Alta traspirabilità;
- Lavabile;
- Efficacia antimuffa testata secondo la normativa **UNI EN 15457**

**DESTINAZIONE**

Interno

- Cartongesso, gesso, intonaci, vecchie pitture

Posa in opera**PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO**

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea BIOCASACOLOR.

Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo BIOCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA opportunamente diluito.

**PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO**

Diluire con acqua in funzione dello strumento utilizzato:

20-30% in volume per applicazioni a rullo (max 15% per tinte forti)

20-30% in volume per applicazioni a pennello (max 15% per tinte forti)

20% in volume per applicazioni a spruzzo

**STRUMENTI
APPLICATIVI**

Rullo, pennello e spruzzo

**APPLICAZIONE DEL
PRODOTTO**

Applicare in almeno due mani, con lo strumento prescelto, dopo 4-6 ore dall'eventuale applicazione del fissativo.

**APPLICAZIONE A
SPRUZZO**

Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore GRACO

Metrature contenute (singola stanza/parete)

Ugello FF LP

Ugello 414

Diluizione 20%

Pressione 95-100 bar

Grandi metrature (> stanza)

Ugello LP

Ugello 517

Diluizione 20%

Pressione 100-120 bar

Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore WAGNER

**Macchina di riferimento SF23 pro, pistola Vector pro**

Ugello Hea Pro Tip 415

Diluizione 20%

Pressione 100-120 bar

**CONDIZIONI DI
APPLICAZIONE**

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

**PULIZIA DEGLI
ATTREZZI**

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

Avvertenze**CLASSIFICAZIONE
COV
(2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per BIOCASACOLOR (cat. A/a): 30 g/L (2010).

BIOCASACOLOR contiene al massimo 30 g/L di COV.

**PRECAUZIONI DI
SICUREZZA**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto

- Contiene prodotti biocidi. Contiene: 1,2-Benzoisotiazol-3(2H)-one (BIT); 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (MIT); massa di reazione: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT); 2-Ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT); può provocare una reazione allergica. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. **Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.**

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.
 Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto/finitura	Molto opaco	
Legante	Vinilico	
Colore	Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico	
Resa teorica per mano	13÷15 m ² /l	ISO 7254
Diluizione	Rullo: 20-30% in volume Pennello: 20-30% in volume Spruzzo: 20% in volume	
Secco al tatto	max 1 h	
Secco in profondità	max 12 h	
Sovraverniciabilità	4-8 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi in luogo fresco e asciutto	UNI 10154
Confezionamento	0,75-2,5-4-10-14 l	

Peso specifico	1,45-1,55 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	12000-18000 cps	ASTM D 2196
Rating antimuffa	1	UNI EN 15457

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

Lavabilità	Classe 2	ISO 11998
Brillantezza gloss	2,1 Dead-matt	ISO 2813
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile per interni "**BioCasacolor**" con efficacia antimuffa testata secondo la normativa **UNI EN 15457**, a base di resine viniliche, con finitura extra-opaca, lavabilità in classe 2 secondo ISO 11998, gloss 2,1 secondo ISO 2813, previa diluizione con acqua e con una resa indicativa di 13-15 m²/l per mano. Data in opera su superfici verticali, rette o curve, applicato a pennello o a rullo previa pulitura, spolveratura, idoneo primer e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della

Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30


Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it