

<b>Denominazione</b>	<b>MAXFIX ACQ</b>
<b>Descrizione</b>	Fissativo incolore concentrato all'acqua per fondi murali.
<b>Caratteristiche principali</b>	<b>MAXFIX ACQ</b> è un fissativo uniformante e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, vecchie pitture o rivestimenti. Può essere pigmentato con le paste coloranti ad ossidi fino ad un massimo dell' 8% in peso prima della diluizione per uniformare leggermente la tinta del fondo ed evidenziare le zone trattate.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	A.0.C.0.A.2.FB Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenico.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per MAXFIX ACQ (cat. A/h): 30 g/L (2010). MAXFIX ACQ contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	<b>Superfici interne a base gesso:</b> eseguire eventuali stuccature con Stucco in pasta o in Polvere previo consolidamento della parte con MAXFIX ACQ. Attendere 24 ore e carteggiare se necessario. <b>Superfici murali nuove e stagionate:</b> ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto. Effettuare eventuali rappezzi e/o rasature con materiali compatibili e lasciare stagionare. <b>Vecchie pitture e rivestimenti sfarinanti :</b> verificare preventivamente che siano ben ancorati al fondo. Asportare eventuali piccole parti decoese, pulire da polvere e sporcizia. Effettuare eventuali stuccature con materiali idonei previo consolidamento della parte con MAXFIX ACQ e lasciare stagionare. In presenza di muffe bonificare con Detergente Antimuffa oppure Soluzione Murale Antimuffa MAXFIX ACQ non è indicato qualora si debbano fissare superfici sverniciate con sverniciatore murale.
<b>Applicazioni</b>	Il prodotto va applicato a pennello o rullo di pelo, in modo omogeneo, senza colature, in una o più mani in funzione del tipo di supporto da consolidare.
<b>Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5° C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione.</li><li>▪ Nel caso di superfici poco assorbenti evitare la formazione di una pellicola traslucida in modo da non rendere difficoltosa l'applicazione della successiva finitura.</li><li>▪ Non utilizzare per il consolidamento di pietre a vista (il prodotto esposto ai raggi U.V. ha la tendenza ad ingiallire.</li><li>▪ Se colorato con paste coloranti ad ossidi, mescolare molto bene prima di diluire e durante l'applicazione.</li><li>▪ Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.</li><li>▪ L'aggiunta delle paste coloranti ha il solo scopo di evidenziare dove è stato applicato il prodotto e di uniformare leggermente il colore del fondo.</li></ul>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e la riparo dal gelo</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li></ul>

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Trasparente
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,000 ÷ 1,050
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	4000 ÷ 5000
Resa teorica per mano mq/lt (prodotto diluito)	ISO 7254	12,5 ÷ 17,5
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	UNI 8906	38 ÷ 42
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 0,5
Secco in profondità h		6 ÷ 8
Sovraverniciabilità h		6 ÷ 8
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Colori		Trasparente
Legante		Acrilstirenico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a pennello (%in volume) parti di prodotto : parti di acqua		Diluibile fino al 500% 1:5

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.



Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30



Cromology Italia S.p.a.  
Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)