



DESCRIZIONE	Idropittura superlavabile e supercoprente a base di resine viniliche per interno ed esterno.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Copertura estremamente elevata. Elevata adesione al supporto. Non sfoglia. Ottima pennellabilità e lavorabilità. Applicazione facile. Aspetto vellutato, estremamente opaco. Maschera le irregolarità del supporto. Resa particolarmente elevata. Lavabilità >10000 colpi di spazzola. Asciuga rapidamente. Bassa presa di sporco.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B.4.C.0.A.2.HF Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.
SISTEMA TINTOMETRICO	E' possibile colorare TINTAL EVO con sistema tintometrico
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per TINTAL EVO (cat. A/a): 30 g/L (2010). TINTAL EVO contiene al massimo 29 g/L di COV. Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV riportati sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni da noi indicate.
CICLO APPLICATIVO	SUPERFICI MURALI ESTERNE MAI DIPINTE Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione risanante o spray disinfettante. Livellare eventuali imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta o in polvere, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente la superficie. Applicare una mano di Maxfix a Solvente, dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di TINTAL EVO BIANCO E BASI.
	SUPERFICI MURALI ESTERNE GIÀ DIPINTE Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione risanante o spray disinfettante. Livellare eventuali imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta o in polvere, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente la superficie. Applicare una mano di Maxfix a Solvente, dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di TINTAL EVO BIANCO E BASI.
	PARETI INTERNE MAI DIPINTE Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione risanante o spray disinfettante. Livellare eventuali imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta o in polvere, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente la superficie. Applicare una mano di Maxcover, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di TINTAL EVO BIANCO E BASI.
	PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione risanante o spray disinfettante. Livellare eventuali imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta o in polvere, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente la superficie. Applicare una mano di Maxcover, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di TINTAL EVO BIANCO E BASI.
	PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di Maxcover, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di TINTAL EVO BIANCO E BASI.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	Condizioni dell'ambiente e del supporto: Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: < 80% Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C



IDROPITTURE SUPERLAVABILI

TINTAL EVO

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di TINTAL EVO, applicata su muri e soffitti in interno e in esterno (eventuale trattamento del supporto con pittura di fondo tipo Maxcover o Maxfix a Solvente), al prezzo di _____ €/m² esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,350 ÷ 1,51
Viscosità Brookfield Cps	ASTM D 2196	14000 ÷ 22000
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 0.5
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		12 ÷ 24
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Colori		Bianco e Cartella colori
Legante		Vinilico
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Max 30% Max 10% per colori ottenuti da base neutra
Applicazione a pennello % in volume		Max 30% Max 10% per colori ottenuti da base neutra
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		Max 30% Max 10% per colori ottenuti da base neutra



IDROPITTURE SUPERLAVABILI

TINTAL EVO

NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	99 Ottimo
Resa teorica per mano m ² / Lt	ISO 7254	16 ÷ 18
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	> 10000 Ottima resistenza al lavaggio
Brillantezza gloss	UNI 9389	2,6 Molto opaco
Presa di Sporco ΔL	UNI 10792	6,6 Bassa

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
Resa Kubelka-Munk m ² /L	ISO 6504-1	17
Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
Brillantezza gloss	ISO 2813	2,6 Dead matt
Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it