



## ATYPIC-DECORATIVI

## SHARDANA

<b>DESCRIZIONE</b>	Finitura flocculata decorativa acrilica all'acqua, a base di speciali pigmenti minerali e perlescenti, in grado di conferire alla superficie effetti anticati con riflessi metallici.
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'effetto anticato è dovuto alla presenza di uno speciale minerale, che, per sua stessa natura, ha un aspetto sempre diverso.</li><li>• Finitura perlescente.</li><li>• I flocculi conferiscono unicità ad ogni superficie.</li><li>• Disponibile nelle basi oro e argento.</li></ul>
<b>CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per SHARDANA (cat. A/I): 200 g/L (2010). SHARDANA contiene al massimo 100 g/L di COV.
<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b>	<p><b>SUPERFICI MURALI NUOVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che le superfici siano perfettamente pulite, prive di polvere, grasso, oli o cere.</li><li>• Applicare una mano di fissativo opportunamente diluito (tipo MAXFIX ACRILICO).</li><li>• Procedere quindi all'applicazione di una o due mani di PITTURA DI FONDO per Effetti Decorativi che a sua volta dovrà essere portata ad essiccazione completa, prima di procedere all'applicazione di SHARDANA.</li></ul> <p><b>SUPERFICI GIA VERNICIATE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le pitture presenti dovranno essere ben aderenti e coese con il supporto. Ogni eventuale strato esfoliante dovrà essere puntualmente rimosso tramite raschiatura. Asperità del supporto dovranno essere stuccate e livellate con carta vetrata.</li><li>• Applicare una mano di fissativo opportunamente diluito (tipo MAXFIX ACRILICO).</li><li>• Procedere quindi all'applicazione di una o due mani di PITTURA DI FONDO per Effetti Decorativi che a sua volta dovrà essere portata ad essiccazione completa, prima di procedere all'applicazione di SHARDANA.</li></ul> <p>ATT.NE - L'utilizzo dello specifico fondo (tipo PITTURA DI FONDO per Effetti Decorativi) è determinante per il risultato finale, in quanto distribuisce in maniera uniforme i flocculi presenti nel prodotto e ne enfatizza il contrasto opaco-lucido.</p>
<b>SISTEMA DI APPLICAZIONE</b>	<p>Applicare una mano di SHARDANA, a pennello (tipo Spalter), con movimenti incrociati per distribuire il prodotto sulla parete fino ad ottenere la pienezza e la copertura desiderata. Dopo almeno 25-30 minuti, accarezzare la superficie con la spatola flessibile in plastica, in un'unica direzione.</p> <p>Per le modalità applicative consigliamo di consultare il sito internet <a href="http://www.decorativiatypic.it">http://www.decorativiatypic.it</a> nella sezione VIDEO o visionare la sequenza fotografica riportata sulla Cartella Colori.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: 2÷3 h</li><li>• Secco in profondità: 18÷24 h</li><li>• Sovraverniciabilità: 24 h</li></ul>
<b>CONDIZIONI DI APPLICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'umidità relativa non deve essere superiore al 75%.</li><li>• Applicare su fondi omogenei, completare le pareti senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto;</li><li>• temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C;</li><li>• umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%;</li><li>• umidità del supporto: &lt; 10 di U.R.</li></ul>
<b>CONSIGLI PRATICI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teme il gelo; chiudere bene la confezione dopo l'uso.</li><li>• Non applicare su supporti umidi.</li><li>• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.</li><li>• Per individuare il momento migliore per passare la spatola, verificare che le parti senza flocculi siano quasi asciutte al tatto, con i flocculi ancora freschi.</li><li>• Si consiglia di verificare il colore dopo la completa essiccazione.</li><li>• Mescolare delicatamente fino a lavorabilità. Per una perfetta omogeneizzazione del colorante favorire la miscelazione con una spatola. L'uso del miscelatore meccanico non è consentito, l'eventuale omogeneizzazione tramite mixer deve essere effettuata per un massimo di 15 secondi al fine di evitare la rottura dei flocculi.</li></ul>



## ATYPIC-DECORATIVI

## SHARDANA

<b>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservare il barattolo ben chiuso dopo l'uso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.</li> <li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza</li> <li>• I contenitori devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali</li> </ul>
<b>INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE</b>	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica
<b>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</b>	Con acqua subito dopo l'uso.
<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>	Applicazione di SHARDANA finitura decorativa con flocculi ad effetto perlescente metallico, a base di resine acriliche in emulsione acquosa. L'applicazione di SHARDANA del colore prescelto dalla D.L. si realizza con pennello (tipo Spalter) su pareti mai dipinte, dipinte e preparate opportunamente con PITTURA DI FONDO. Consumo indicativo 4÷6 m <sup>2</sup> /lt. Prezzo in opera pari a € _____ al m <sup>2</sup> compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Metallico/Perlescente
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	>3000
Massa volumica	ISO 2811-1	1,000÷1,100 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	10000÷25000 cps
Resa teorico per mano	ISO 7254	4÷6 m <sup>2</sup> /lt
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua S <sub>D</sub>	UNI 9396	0,03 m Alta permeabilità al vapore
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Base oro e argento colori di cartella realizzabili a tintometro
Legante		Acrilico
Diluyente		Acqua
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max. 5%


Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.  
**LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.**



**ATYPIC-DECORATIVI**

**SHARDANA**

Servizio Clienti



Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)