
**DECORATIVI****EVOKE MATERICO**

DESCRIZIONE	Pittura decorativa materica opaca per superfici interne.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	EVOKE MATERICO è la pittura decorativa ideale per decorare superfici ad aspetto rustico e opaco grazie alla sua texture sabbiosa e ruvida. La presenza delle sabbie contenute al suo interno permettono di realizzare con facilità molteplici effetti decorativi. EVOKE MATERICO è ideale anche come fondo di preparazione per finiture decorative.
SISTEMA 0054INTOMETRICO	EVOKE MATERICO è disponibile bianco e colorabile a tintometro.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B.4.C.0.A.2.HC Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca vinilica.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per EVOKE MATERICO (cat. A/a): 30 g/L (2010) EVOKE MATERICO contiene al massimo 30 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	<p>PARETI INTERNE MAI DIPINTE Effettuare un'accurata pulizia della superficie da trattare. Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco. Attendere la corretta essiccazione, carteggiare e ripulire accuratamente. Applicare una mano di fissativo acrilico Dopo 12/24hr applicare 1 o 2 mani di EVOKE MATERICO con pennello SETOS'PLUS.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE Se il supporto è stato trattato con una tempera e si presenta sfarinante a secco ne consigliamo la rimozione totale. Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di fissativo acrilico. Dopo 12/24hr applicare 1 o 2 mani di EVOKE MATERICO, con pennello SETO'S PLUS. Nel caso sia richiesta maggiore copertura di EVOKE MATERICO è possibile applicare la seconda mano di prodotto.</p>
CONSIGLI PRATICI	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Il supporto deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti Condizioni dell'ambiente e del supporto: <ul style="list-style-type: none">• temperatura dell'ambiente: minimo +5°C / max. +35°C;• umidità relativa dell'ambiente: < 80%;• temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;• Umidità del supporto: < 10 di U.R. Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

**DECORATIVI****EVOKE MATERICO****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,550 ÷ 1,610
Viscosità Brookfield cps		4000 ÷ 5000
Resa teorica per mano m ² \ Lt	ISO 7254	8 ÷ 10
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1 h
Secco in profondità h		Max 24h
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 5
Superficie di applicazione		Interno
Colori		Bianco e colori a sistema Tintometrico.
Pulizia attrezzi		Acqua
Legante		Vinilico
Diluyente		Acqua
Applicazione con pennello		Pronto all'uso

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it