


**DECORATIVI****VENEZIANO**

DESCRIZIONE	Stucco decorativo acrilico autolucidante per superfici interne.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	VENEZIANO è lo stucco decorativo ideale per creare effetti marmorizzati di pregio così da impreziosire gli ambienti interni. Una volta lavorato, la lucidità, la riflettanza e brillantezza, lo rendono estremamente elegante e raffinato.
SISTEMA 0054INTOMETRICO	VENEZIANO è colorabile a tintometro.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	E.4.C.0.A.2.IA Stucco per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, stiroloacrilica.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per VENEZIANO (cat. A/l): 200 g/L (2010). VENEZIANO contiene al massimo 100 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	<p>PARETI INTERNE MAI DIPINTE Eliminare le parti polverose e non coese, isolare con fissativo acrilico, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con stucco operando con rasate successive e carteggiare, isolare le parti stuccate con fissativo acrilico . Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare VENEZIANO con il frattazzo in acciaio inox a due mani.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Eliminare completamente la tempera se spolverante a secco. Se la tempera ha una buona consistenza isolare con fissativo acrilico , trattare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) come sopra indicato. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare VENEZIANO con Il frattazzo in acciaio inox a due mani.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Eliminare le parti polverose e non coese, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con stucco, operando con rasate successive e carteggiare. Isolare le parti stuccate con fissativo acrilico . Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare VENEZIANO con Il frattazzo in acciaio inox a due mani.</p> <p>Per le modalità applicative consigliamo la visione del video dimostrativo pubblicato sul sito internet www.maxmeyer.it</p>
CONSIGLI PRATICI	<p>Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso. Per una perfetta omogeneizzazione del colorante favorire la miscelazione con una spatola quindi agitare al mixer per almeno 10 minuti. Applicare con frattazzo in acciaio inox in due o più rasate successive, intervallate da 24 ore curandone bene la stesura in quanto l'effetto finale dipenderà dalle modalità applicative delle singole mani. Evitare di lucidare le mani prima dell'ultima. Carteggiare se necessario leggermente tra una mano e l'altra. Per ottenere l'effetto lucido comprimere l'ultima mano con frattazzo d'acciaio</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 80%; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto: < 10 di U.R.</p>

**DECORATIVI****VENEZIANO****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo dal gelo.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		lucidabile con frattazzo
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,800 ÷ 1,920
Viscosità		Pasta
Resa teorica per mano per uno spessore di 40 microns)		2 ÷ 3 m ² \ Kg
Spessore consigliato micron per mano		40
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	UNI 8906	80 ÷ 85
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco in profondità h		8
Sovraverniciabilità h		Dopo 24
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Tinte di cartella
Legante		Stirolacrilica
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a frattazzo INOX		Pronto all'uso

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it