

Denominazione	SCINTILUX
Descrizione	Pittura decorativa per interni .
Caratteristiche principali	<p>SCINTILUX è una pittura decorativa pronta all'uso specifica per creare un effetto paillettes particolarmente elegante e prezioso.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pronta all'uso- Adatta a tutti gli ambienti della casa- Disponibile in vari colori
Classificazione (UNI 8681)	<p>B4. C.0.A.2.HF Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.</p>
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	<p>Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per SCINTILUX (cat. A/a): 30 g/L (2010). SCINTILUX contiene al massimo 30 g/L di COV.</p>
Ciclo Applicativo	<p>Prima di iniziare, pulire la superficie sino ad ottenere un supporto omogeneo, sano, liscio e privo di polvere. In caso di supporti non omogenei (ad esempio per la presenza di stuccature) o sferinanti è consigliata l'applicazione di una mano di fissativo acrilico. Successivamente, con un rullo a pelo corto, applicare una mano della Pittura di Fondo decorativa della gamma RMD incrociando bene i movimenti. Lasciare asciugare almeno 12 ore prima dell'applicazione della Pittura decorativa SCINTILUX.</p> <p><u>Prima mano</u> Applicare SCINTILUX prima negli angoli con un pennello. Successivamente continuare l'applicazione su tutto il supporto con un rullo antigoccia incrociando bene i movimenti per una corretta diffusione del prodotto. Lasciare asciugare 4-6 ore.</p> <p><u>Seconda mano</u> Realizzare la seconda mano nello stesso modo della prima per coprire tutte le trasparenze. Lasciare asciugare per 24 ore.</p> <p>(Vedi Filmato: https://www.youtube.com/watch?v=Rb1o6wNcUqQ)</p>
Consigli pratici	<p>Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare l'effetto decorativo su una pittura di fondo decorativa opaca della gamma RMD. Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C; Umidità relativa dell'ambiente: < 80%; Umidità del supporto: < 5% di U.R. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'Uso.</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti nei punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo le disposizioni locali.</p>
Voce di capitolato	<p>Applicazione della Pittura SCINTILUX con un consumo di _____ Lt/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m² , compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.</p>

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Effetto scintillante
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,43 ÷ 1,46
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	4000 ÷ 6000
Resa teorica per mano m ² /L	ISO 7254	13
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		2
Sovraverniciabile h		4÷6
Secco in profondità h		24
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Tinte di cartella
Legante		Vinilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso Max 5%
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso Max 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

