

<b>Denominazione</b>	<b>VENTO DI SABBIA FONDO SATINATO</b>
<b>Descrizione</b>	VENTO DI SABBIA FONDO SATINATO decorativo per interni.
<b>Caratteristiche principali</b>	<p>VENTO DI SABBIA FONDO SATINATO è un fondo decorativo bianco a base di resine acriliche in fase acquosa ed è specifica per l'applicazione delle pitture decorative Vento di Sabbia ed Effetto Perla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pronta all'uso</li><li>- Asciugatura rapida</li><li>- Eccellente copertura</li><li>- Ottima aderenza al supporto</li><li>- Facile applicazione</li></ul>
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B2. C.0.A.1.FA Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, satinato, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni Valore limite UE di COV per VENTO DI SABBIA FONDO SATINATO (cat. A/a): 30 g/L (2010). VENTO DI SABBIA FONDO SATINATO contiene al massimo 29 g/L di COV.
<b>Ciclo Applicativo</b>	<p><u>Supporti nuovi o già pitturati in legno, gesso, cartongesso, cemento, ecc.</u> Accertarsi che il supporto sia ben stagionato e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili.</p> <p><u>Pareti interne mai dipinte</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.</li><li>2. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta.</li><li>3. Dopo 3-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.</li><li>4. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, opportunamente diluito.</li></ol> <p><u>Pareti interne già dipinte con pitture a tempera:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera e proseguire come per le pareti interne mai dipinte.</li><li>2. Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto, procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, opportunamente diluito</li></ol> <p><u>Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ripulire accuratamente la superficie.</li><li>2. Stuccare le eventuali imperfezioni con uno stucco in pasta (esempio Stuccoforte), carteggiare e spolverare.</li><li>3. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito solo sulle parti stuccate.</li></ol> <p>Applicare una/due mani di VENTO DI SABBIA FONDO SATINATO, con un rullo a pelo corto antigoccia.</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: VENTO DI SABBIA FONDO SATINATO si applica su supporti sani, puliti, lisci, secchi, spolverati ed opportunamente preparati. Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C; Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 80%; Umidità del supporto: &lt; 5% di U.R. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.</p>

**Precauzioni di sicurezza**

Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.  
 Usare soltanto in luogo ben ventilato.  
 Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.  
 I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti nei punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo le disposizioni locali.

**Voce di capitolato**

Applicazione di VENTO DI SABBIA FONDO SATINATO con un consumo di \_\_\_\_\_ Lt/m<sup>2</sup> da applicarsi in due mani al prezzo di € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup>, compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Bianco satinato
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,34
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> /L	ISO 7254	8 ÷ 10
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		max 2
Sovraverniciabilità h		10 prima di applicare seconda mano 24 prima di applicare la pittura decorativa
Secco in profondità h		24
Superficie di applicazione		Interni
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso Max 5%
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso Max 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

