

Denominazione	ANTRACITE per Effetto STILE METAL OSSIDATO
Descrizione	Pittura acrilica decorativa, per interni per effetto Stile Metal Ossidato.
Caratteristiche principali	<p>ANTRACITE per Effetto STILE METAL OSSIDATO è una pittura decorativa a base di resine acriliche pronta all'uso</p> <ul style="list-style-type: none">- Utilizzabile in tutti gli ambienti- Basso contenuto di solventi
Classificazione (UNI 8681)	<p>B4. C.0.A.2.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.</p>
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	<p>Pitture con effetti decorativi Valore limite UE di COV per ANTRACITE per Effetto STILE METAL OSSIDATO (cat. A/I): 200 g/L (2010). ANTRACITE per Effetto STILE METAL OSSIDATO contiene al massimo 199 g/L di COV.</p>
Ciclo Applicativo	<p>Attendere 12/24 ore dall'applicazione di Stile Metal (vedi Scheda Tecnica) ed applicare una mano di Antracite, utilizzando lo spalter a pelo corto, distendendo il prodotto, sfumandolo dall'alto verso il basso, con un'unica pennellata lasciando zone scoperte (a scacchiera).</p> <p>(Vedi scheda tecnica ciclo Stile Metal per Effetto Ossidato e filmato: https://www.youtube.com/watch?v=7gKvqUQM6tE)</p>
Consigli pratici	<p>Si consiglia di fare eseguire l'applicazione della decorazione da una sola persona al fine di ottenere un effetto il più armonioso ed omogeneo possibile. Non interrompere mai l'applicazione a metà parete. L'effetto decorativo finale sarà determinato dalla mano dell'applicatore. Mescolare bene prima dell'uso. Condizioni dell'ambiente e del supporto: Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C; Umidità relativa dell'ambiente: < 80%; Umidità del supporto: < 10% di U.R. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite nei punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo le disposizioni locali.</p>
Voce di capitolato	<p>Applicazione di ANTRACITE per Effetto STILE METAL OSSIDATO con un consumo di _____ Lt/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m², compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.</p>

ANTRACITE per effetto STILE METAL OSSIDATO

Codice scheda RMD604775

Rev. 01 del 02.02.2015 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Effetto ossidato
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,45
Resa teorica per mano m ² /L	ISO 7254	8
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		2
Sovraverniciabilità h		3 ÷ 6
Secco in profondità h		24
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Antracite
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso Max 5%
Applicazione a spalter % in volume		Pronto all'uso Max 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Décoration

M.P.I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.materispaints.it, E-mail: info@materispaints.it