

Denominazione	VENERE (BASI COLORATE)
Descrizione	Pittura decorativa opaca, pronta all'uso per interni. Da sovraverniciare con la specifica Finitura Effetto Venere.
Caratteristiche principali	Lavabilità > 5.000 colpi di spazzola; Facile da applicare Ideale in tutti gli ambienti
Classificazione (UNI 8681)	B.4.C.0.A.2.HF-FA Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica – acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per VENERE BASE COLORATA (cat. A/a): 30 g/L (2010). VENERE BASE COLORATA contiene al massimo 30 g/L di COV.
Ciclo applicativo	<p>PARETI INTERNE MAI DIPINTE:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco.3) Dopo 3-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.4) Applicare una mano di fissativo all'acqua.5) Dopo 6/12 ore applicare due mani di VENERE BASE COLORATA intervallate tra loro di 4/6 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungare tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative. <p>PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera.2) Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di fissativo all'acqua.3) Dopo 6/12 ore applicare due mani di VENERE BASE COLORATA intervallate tra loro di 4/6 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungare tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative. <p>PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ripulire accuratamente la superficie.2) Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco, carteggiare e spolverare.3) Applicare una mano di fissativo all'acqua solo sulle parti stuccate.4) Dopo 6/12 ore applicare due mani di VENERE BASE COLORATA intervallate tra loro di 4/6 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungare tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative. <p>In tutti i casi, ad asciugatura avvenuta, applicare una mano di FINITURA PER EFFETTO VENERE, utilizzando l'attrezzo necessario per ottenere l'effetto decorativo desiderato.</p>
Consigli pratici	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 80%; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto: < 10 di U.R.

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche
Metodo
Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.

Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,350 ÷ 1,500
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	3000 ÷ 4000
Resa teorica per mano m ² \ L	ISO 7254	12 ÷ 13
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	> 5000 Ottima resistenza al lavaggio
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza gloss	UNI 9389	< 5 Molto Opaco
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 6
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Colori pronti
Legante		Vinilico - acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronta all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronta all'uso; diluire max. 10% con acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Cromology Italia Spa

Via IV Novembre 4

55016 Porcari (LU) Italy

Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977

www.cromology.it info@cromology.it
