



ADESOL PLY

Cod. scheda
VIE433784T
Rev. 04 – 26.09.2019
Pag. 1 di 2



**COLLANTE IN PASTA PER FISSAGGIO DI PANNELLI
ISOLANTI SU SUPPORTI IN LEGNO E SUOI DERIVATI**

INTERNO

ESTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Prodotto a base di additivi selezionati e copolimeri sintetici in emulsione acquosa.
- Adesivo per l'incollaggio di pannelli isolanti su superfici in legno, pannelli di truciolato, Plywood, ecc.

DESTINAZIONE

- Come collante e rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto:
- VIEROCLIMA SW

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Applicazione a rullo come primer: 25 ÷ 30 % con acqua.
- Applicazione con spatola dentata come collante: pronto all'uso. Non diluire.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Spatola dentata con dente da 15mm.
- Rullo a pelo lungo

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Con acqua

SISTEMI DI APPLICAZIONE

- Applicare a rullo ADESOL PLY diluito al 25÷30% su tutta la superficie ed attendere 30 minuti.
- Applicare ADESOL PLY non diluito su di un lato del pannello, utilizzando l'apposita spatola dentata, quindi posizionare e fissare bene il pannello sul supporto. L'utilizzo del frattazzo dentato permette di applicare il prodotto nella giusta quantità e di regolarizzarne la distribuzione.
Il tempo massimo di posizionamento dei pannelli è di 10÷15 minuti. Fissare i pannelli sulla superficie, facendo pressione su di essi e accertarsi che abbiano aderito perfettamente al supporto.
 - Secco al tatto: 24 h
 - Secco in profondità: 2÷3 gg in funzione del supporto e delle condizioni dell'ambiente

CONSIGLI PRATICI

- Non applicare su muri assalati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore al 75%
- Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da condizioni climatiche avverse e dalla polvere per almeno 48 ore.
- Non applicare su supporti con umidità di risalita
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra +5°C e + 35°C.



ADESOL PLY

Cod. scheda
VIE433784T
Rev. 04 – 26.09.2019
Pag. 2 di 2

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Conservare la confezione ben chiusa e al riparo dal gelo

VOCE DI CAPITOLATO

Incollaggio di lastre isolanti sui supporti quali legno, compensato e truciolato eseguito mediante l'utilizzo del collante in pasta ADESOL PLY a base di resine in emulsione acquosa, pronto all'uso. Prima dell'incollaggio sarà necessario trattare il supporto applicando ADESOL PLY a rullo sulla parete previa diluizione con acqua in ragione del 30%; lasciare asciugare almeno 30 minuti. Il collante dovrà essere steso sul retro del pannello isolante a tutta superficie applicando con spatola dentata da 15 mm, con un consumo indicativo pari a 4,0÷5,0 Kg/m². Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Massa volumica	1,250 ÷ 1,350 g/ml	UNI 8910
Consumo teorico	4,0 ÷ 5,0 kg/m ²	
Viscosità	Pastoso	
Spessore secco consigliato	Circa 1 mm	
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	24 mesi	UNI 10154
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30