



PRYMER ACQ 100

Cod. scheda VIE434630T
Rev. 05 – 12.04.2024
Pag. 1 di 3



**FISSATIVO UNIFORMANTE E CONSOLIDANTE
A BASE DI MICROEMULSIONI ACRILICHE IN
FASE ACQUOSA**

INTERNO

ESTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Eccellente potere consolidante e uniformante del supporto.
- La capacità di penetrazione, sui supporti minerali, è simile a quella di un fissativo a solvente.
- In facciata, può essere utilizzato per bloccare eventuali lumacature.
- Elevata resistenza all'alcalinità.
- Particolarmente indicato in esterno su supporti sfarinanti.
- Sovraverniciabile con tutte le finiture organiche in fase acquosa.
- Facilita l'applicazione della finitura.
- Asciuga rapidamente, sovraverniciabile dopo poche ore.
- Posa in opera facile e veloce.
- Inodore.

DESTINAZIONE

- Supporti murali nuovi omogenei, finiti a civile, anche se sfarinanti.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate anche se sfarinanti.
- Vecchie pitture o rivestimenti minerali o sintetici ben aderenti al supporto.

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

Primer fissanti.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/h): 30 g/L (2010).
PRYMER ACQ 100 contiene al massimo 30 g/L di COV.

POSA IN OPERA

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Pennello, rullo.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Con acqua

DILUIZIONE

- Prodotto pronto all'uso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.



PRYMER ACQ 100

Cod. scheda VIE434630T
Rev. 05 – 12.04.2024
Pag. 2 di 3

SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Supporti nuovi	Asportare con la spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Ripristinare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco o rasante idoneo alla natura del supporto. Carteggiare e pulire accuratamente.	Agitare il prodotto e poi procedere all'applicazione di una mano di PRYMER ACQ 100 . Applicare su fondo perfettamente asciutto
Supporti già verniciati	Rimuovere eventuali pitture o vernici in fase di distacco. Ripristinare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco o rasante idoneo alla natura del supporto. Carteggiare e pulire accuratamente. In presenza di alghe o muffe, bonificare il supporto con soluzione antimuffa D.V.B.	

CONSIGLI PRATICI

- Tenere al riparo dal gelo
- Non applicare su supporti esposti al sole o al vento battente.
- Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare nella confezione originale, al riparo dal gelo, dal sole e dall'umidità.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda dati di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo uniformante e consolidante PRYMER ACQ 100 Viero a base di microemulsioni acriliche in fase acquosa per interno ed esterno. Idoneo all'utilizzo su supporti murali nuovi omogenei, finiti a civile, anche se sfarinanti; superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate anche se sfarinanti. Da applicarsi al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.



PRYMER ACQ 100

Cod. scheda VIE434630T
Rev. 05 – 12.04.2024
Pag. 3 di 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto	Liquido trasparente leggermente pigmentato	
Massa volumica	1,02 ÷ 1,07 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	10 ÷ 40 cps	ASTM D 2196
Resa teorica per mano	7 ÷ 9 m ² /L <i>secondo la natura, la porosità e lo stato del supporto</i>	ISO 7254
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Essiccazione (20°, 65% U.R.)	Al tatto: 1 h Sovraverniciabile: 4÷ 6 h <i>L'essiccazione può essere rallentata da basse temperature ed elevata umidità</i>	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it