

# VIEROSIL ASX 1,5

Rivestimento fibrato acrilossilossanico per esterno ad effetto rasato compatto da 1,5 mm

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rivestimento continuo spatolato fibrato a struttura piena per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, emulsione silossanica, ossidi coloranti, graniglie di marmo e specifici additivi.
- Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto alta resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità lavorabilità ed aderenza notevoli.
- L'adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali assicura la stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.
- Per le sue caratteristiche, è idoneo ad essere impiegato come rivestimento di finitura su sistemi d'isolamento termico a cappotto VIEROCLIMA.
- VIEROSIL ASX 1,5 contiene speciali preservanti del film, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.
- VIEROSIL ASX 1,5 è autopulente.

## DESTINAZIONE D'USO

Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.  
Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate.  
Superfici murali con sistema di isolamento termico a cappotto.

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 1062-1

E5 S4 V2 W3 A0 C0

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 15824

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici. Sistema di attestazione di conformità 4. Sistema 3 per la reazione al fuoco.

## CLASSIFICAZIONE COV - DIRETTIVA 2004/42/CE

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.  
Valore limite UE di COV per VIEROSIL ASX 1,5 (cat. A/c): 40 g/L (2010). VIEROSIL ASX 1,5 contiene al massimo 40 g/L di COV.

## SISTEMA TINTOMETRICO

Prodotto realizzabile, in molteplici tinte, con il sistema tintometrico.

## CICLO APPLICATIVO

**SUPERFICI MURALI NUOVE, STAGIONATE, OMOGENEE, FINITE A CIVILE:** Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto, applicare una mano di fissativo acrilico PRYMER ACQ ed attendere 6 ore.

**SUPERFICI MURALI CEMENTIZIE, DI MALTA BASTARDA, già RIVESTITE O PARZIALMENTE DEGRADATE:** - pitture: asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze; - vecchi rivestimenti, sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice. In presenza di muffe effettuare un trattamento specifico con la soluzione antimuffa D.V.B. Eseguire eventuali stuccature fino a 5 mm con rasante ADESAN G5 BIANCO o GRIGIO, previo consolidamento della parte con PRYMER SE e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una mano di fissativo PRYMER SE. Se necessario rasare l'intera superficie con rasante ADESAN G5 BIANCO o GRIGIO, finirlo a civile e lasciare stagionare.

**SUPERFICI MURALI CON SISTEMA D'ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO:**

Dopo l'avvenuta stagionatura dello strato di rasatura armata procedere con l'applicazione di una mano di fissativo PRYMER PGM (in alternativa si possono usare il fissativo acrilossilossanico AKROSIL A o il fissativo acrilico PRYMER ACQ 100).

# VIEROSIL ASX 1,5

La combinazione PRYMER PGM e finitura VIEROSIL ASX 1,2 fa parte del sistema VIEROCLIMA PV e del sistema VIEROCLIMA R che godono della valutazione tecnica europea ETA.  
Per la corretta posa si consiglia di seguire quanto riportato nel "Manuale di Posa VieroClima".

## APPLICAZIONE

Il prodotto è generalmente pronto all'uso; secondo le necessità (condizioni climatiche; tipo di lavorazione) può essere diluito con massimo 1% di acqua (equivalente ad un bicchiere di acqua per una confezione da 25 kg). Rimescolare accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo in una sola mano con frattazzo di acciaio inox. Conguagliare con frattazzo di plastica e prima che inizi a filmare in superficie, spatolarlo con lo stesso attrezzo. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

## CONSIGLI PRATICI

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'70%.
- Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.
- Applicare su fondi omogenei, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici.
- Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

## RESISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 - 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (15 - 35 °C; U.R. max. 70%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso.

Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di VIEROSIL ASX 1,5 Viero con un consumo medio indicativo di 2,5 ÷ 3,0 Kg/m<sup>2</sup> da applicarsi al prezzo di €. \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto e finitura	Opaca	
Massa volumica g/ml	1,80 ÷ 1,90	UNI 8910
Viscosità Brookfield cps	Pastoso	ASTM D 2196

# VIEROSIL ASX 1,5

Consumo teorica per mano (per uno spessore consigliato di 1,5mm) Kg/m <sup>2</sup>	2,5 ÷ 3,0	ISO 7254
Spessore secco consigliato per mano	ca 1,5 mm	
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Secco in profondità h	24	
Sovraverniciabilità h	dopo 24	
Superficie di applicazione	Per esterni	
Colori	Bianco, tinte a sistema tintometrico	
Pulizia attrezzi	Acqua	
Applicazione a spatola % in volume	Pronto all'uso Max 1%	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

**ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.**

VIERO è un marchio  
**Cromology Italia Spa**  
Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) Italy  
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977  
[www.viero-coatings.it](http://www.viero-coatings.it)

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30